

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Juli 2003 (24.07.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 03/059594 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B29C 45/00, 45/26, 45/34, 45/16
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/00131
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
9. Januar 2003 (09.01.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 01 635.6 17. Januar 2002 (17.01.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CORONET-WERKE GMBH [DE/DE]; Neustadt 2, 69483 Wald-Michelbach (DE).
- (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEIHRAUCH, Georg [DE/DE]; Am Rossert 1, 69483 Wald-Michelbach (DE).
- (74) Anwälte: LICHTL, Heiner usw.; Postfach 41 07 60, 76207 Karlsruhe (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE OF THE PRODUCTION OF BRUSHES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON BORSTEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for production of a brush from thermoplastic polymers. During the injection moulding, the polymer melt is injected under pressure into a brush-forming channel with given lengths and given cross-sectional change over said length and the channel ventilated during the injection process. According to the invention, injection-moulded brushes with excellent flexibility may be produced, whereby the injection pressure is set depending on the cross-section change in the brush-forming channel such that a shear flow with a high core speed in the centre of the polymer melt with a high shear effect as a result of the wall friction of the polymer melt with marked longitudinal orientation of the polymer molecules, at least in the region of the polymer melt near the wall, is generated and maintained along the length of the channel. The channel is simultaneously ventilated along the length thereof such that the shear flow is maintained. A device for carrying out said method is also disclosed.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Herstellung einer Borste aus thermoplastischen Polymeren im Wege des Spritzgiessens wird die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit vorgegebener Länge und über diese Länge vorgegebenem Querschnittsverlauf unter Druck gespritzt und der Kanal während des Spritzgiessvorgangs entlüftet wird.

Zur Erzeugung spritzgegossener Borsten mit ausgezeichnetem Biegeverhalten wird vorgeschlagen, dass die Höhe des Spritzdrucks in Abhängigkeit von dem Querschnittsverlauf des borstenformenden Kanals so eingestellt wird, dass eine Scherströmung mit einer hohen Kerngeschwindigkeit im Zentrum der strömenden Polymerschmelze und grosser Scherwirkung aufgrund der Wandreibung der Polymerschmelze unter ausgeprägter Längsorientierung der Polymermoleküle wenigstens im wandnahen Bereich der Polymerschmelze erzeugt und auf der Länge des Kanals aufrechterhalten wird, und dass zugleich der Kanal auf seiner Länge so entlüftet wird, dass die Aufrechterhaltung der Scherströmung unterstützt wird. Ferner ist eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens beschrieben.

WO 03/059594 A1



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Erklärungen gemäß Regel 4.17:**

- hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i) für alle Bestimmungsstaaten
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ,

TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

# Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Borsten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Borste aus thermoplastischen Polymeren im Wege des Spritzgießens, indem die Polymerschmelze in einen borstenformen-  
5 den Kanal mit vorgegebener Länge und über diese Länge vorgegebenem Querschnittsverlauf unter Druck gespritzt und der Kanal während des Spritzgießvorgangs entlüftet wird. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

10

Bei der Herstellung von Bürsten, Pinseln oder dergleichen sind die früher als Borstenmaterial verwendeten Tierhaare und Naturfasern überwiegend durch Kunststoffborsten ersetzt worden, wobei die Herstellung des Borstenmaterials weitge-  
15 hend auf die schon frühzeitig praktizierte Herstellung synthetischer Textilfasern zurückgeht, d.h. auf Extrusions- oder Spinnprozesse. Eine Borste unterliegt allerdings völlig anderen Anforderungen als eine Endlofaser in einem Faserverbund. Sie ist freistehend und nur einseitig befestigt  
20 und festigkeitstheoretisch als einseitig eingespannter Biegebalken zu verstehen. Im Gebrauch kommen Druck- oder

Stauchkräfte, gelegentlich auch Zugkräfte hinzu. Hieraus ergeben sich gegenüber Endlosfasern andere Fertigungsanforderungen hinsichtlich der Biegefestigkeit, Biegewechselfestigkeit, Knickfestigkeit und des Wiederaufrichtvermögens  
5 (bend-recovery) .

Monofile für Borsten werden deshalb mit einem relativ großen Durchmesser bis zu einigen Millimetern extrudiert. Durch die Formgebung der Extrusions- bzw. Spinnndüse läßt  
10 sich in der Polymerschmelze eine gewisse Längsorientierung der Moleküle erreichen, die allerdings nicht ausreicht, um dem Monofil die gewünschten Eigenschaften zu geben. Das Monofil wird deshalb verstreckt, also unter entsprechenden Abzugskräften gedehnt. Dabei ist in der Regel ein Vorver-  
15 strecken und ein Nachverstrecken und anschließend ein gegebenenfalls wiederholtes thermisches Stabilisieren erforderlich. Das Endlosmonofil wird anschließend aufgespult und die gespulte Ware gegebenenfalls nochmals stabilisiert.

20 Werden die Endlosmonofile in der Bürstenfertigung nicht unmittelbar von der Spule verarbeitet - dies ist bis heute noch die Ausnahme - wird eine große Zahl von Monofilen zu Strängen zusammengeführt, eingebunden und auf handhabbare Längen zwischen 60 bis 120cm abgelängt. Aus dem Strangmate-  
25 rial wiederum werden Kurzschnitte durch Schneiden hergestellt, deren Länge etwas größer als die der endgültigen Borsten ist. Dabei entsteht ein Abfall von ca. 30% des Ausgangsmaterials. Bei hochwertigen Kunststoffborsten, z.B. aus Polyamiden (Nylon), wie sie für Qualitätsbürsten, z.B.  
30 Zahnbürsten, Hygienebürsten etc. benötigt werden, stellt der Rohstoffpreis den größten Kostenfaktor am Borstenpreis dar. Der Preis extrudierter Borsten wird folglich durch den hohen Abfall erheblich belastet.

An die Borstenfertigung schließt sich in der Bürstenfertigung die Befestigung der Borsten am Borstenträger an. Dies kann mechanisch oder thermisch geschehen. Da die freie Länge der Borsten in diesem Zwischenstadium stark schwankt, schließt sich ein Abscheren und zumeist ein Nachbearbeiten der Borsten und vor allem der Borstenenden an, um die scharfen Schnittkanten zu beseitigen. Soweit die von den freien Enden gebildete wirksame Bürstfläche besonderen Anforderungen genügen muß, z.B. bei Zahnbürsten, muß schon bei der Befestigung oder anschließend daran die an sich ebene Bürstfläche konturiert werden. Hierbei entsteht nochmals ein Abfall von ca. 10%.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß ca. 90% des weltweiten Bedarfs an Borsten sich auf Borstenlängen < 10cm beschränkt, ist die Endloserstellung durch Spinnen mit allen anschließenden Arbeitsgängen bis zur fertigen Borste allein aufgrund des Rohstoffabfalls in höchstem Maß unwirtschaftlich. Weitere Beschränkungen ergeben sich aus der Tatsache, daß Monofile in der Regel nur in zylindrischer Form, wenn auch im Querschnitt profiliert, hergestellt werden können, so daß auch die Bauform der Borsten beschränkt ist und gegebenenfalls aufwendige Nachbearbeitungen erforderlich sind.

Auf der anderen Seite hat sich in der Bürsten- und Pinselindustrie das Spritzgießen für die Herstellung von Bürstenkörpern, Bürstengriffen, Pinselgriffen etc. aus Kunststoff sehr früh durchgesetzt, um die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in der Spritzgießtechnik zu nutzen. In deren Folge hat es auch nicht an Versuchen gefehlt, den Bürstenkörper zusammen mit den Borsten einstückig im Spritzgießverfahren herzustellen. Diese Verfahren werden nur bei Bürsten mit geringsten Qualitäts- und Stabilitätsanforderungen, insbesondere solchen, die nur einmal oder einige

wenige Male benutzt werden, praktisch genutzt. Gespritzte Borsten haben eine ungleich schlechtere Biegefestigkeit, Biegewechselfestigkeit und Knickfestigkeit, ein mangelhaftes Wiederaufrichtvermögen und geringe Verschleißfestigkeit. Gespritzte Bürsten haben verfahrensbedingt stark konische Borsten mit relativ großen Querschnitten im Wurzelbereich der Borste und sind deshalb eher als Stifte oder Bolzen, denn als Borsten zu bezeichnen. Nachfolgend wird auf einige bekannte Spritzgießverfahren in der Bürstentechnik eingegangen.

Technische Rotationsbürsten zum Schleifen und Polieren von Oberflächen sind aus scheibenförmigen Bürstensegmenten zusammengesetzt, die einzeln durch Spritzgießen hergestellt werden sollen (US 5,903,951). Jedes Bürstensegment weist eine zentrale Trägerscheibe auf, von der sich die Borsten radial oder unter einem entgegen der Drehrichtung geneigten Winkel zur Radialen nach außen erstrecken. Die Bürstensegmente bestehen aus einem thermoplastischen oder thermoelastischen Polymer (TP oder TPE), das mit abrasiven Partikeln gefüllt ist. Die Borsten sollen vorzugsweise eine Länge zwischen 1cm und 5cm und einen Durchmesser zwischen 0,25mm und 10mm, vorzugsweise zwischen 1mm und 2mm aufweisen. Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel sind die konischen Borsten 75mm lang und ihr Durchmesser beträgt 2mm an der Wurzel und 1,5mm an der Spitze. Die zweiteilige Spritzgießform besteht aus zwei Platten, die auf den einander zugekehrten Seiten, die zugleich die Formtrennebene bilden, die Kavitäten für die Trägerscheibe und die Borsten aufweisen. Die Polymerschmelze mit den eingemischten Abrasivpartikeln wird mit einem Spritzdruck von 690 bis 6900 kPa (0,59 bis 69 bar) vom Zentrum der Trägerscheibe eingespritzt. Als bevorzugter Druckbereich sind 2070 bis 4830 kPa genannt. Die zwingend erforderliche Entlüftung der Formkavität erfolgt in der Formtrennebene, also borstenparallel. Dies führt

zwangsläufig zu zwei Formtrennähten auf dem Borstenmantel, die von der Wurzel bis zur Spitze und über diese hinweglaufen. Da die Abrasivpartikel die kleinen Querschnitte in den Borstenkavitäten zusätzlich verengen und die Polymerschmelze an diesen Stellen zu schnell erstarrt, ohne die Borstenkavität auszufüllen, wird ein zweistufiges Spritzgießen vorgeschlagen, indem zunächst eine hoch gefüllte Polymerschmelze in die Borstenkavitäten und anschließend eine weniger oder nicht gefüllte Polymerschmelze nachgespritzt wird. Dem Fachmann ist bekannt, daß beim Spritzgießen praktisch keine Molekülorientierung im Polymer stattfindet (US 2001/0007161 A1, siehe Spalte 1, Absatz 0006). Dies führt bei Borsten zu einem völlig unzureichenden Biegeverhalten, das durch die beigemischten Abrasivpartikel noch verschlechtert wird. Der angegebene maximale Spritzdruck von 6900 kPa (69 bar) wird aufgrund des Strömungswiderstandes in der engen Formkavität für die Ausbildung der Trägerscheibe und in den anschließenden Borstenkanälen so stark abgebaut, daß für den Fachmann begründete Zweifel an der praktischen Durchführbarkeit dieses Verfahrens bestehen.

Die US 3,618,154 beschreibt die Herstellung einer Zahnbürste in einem einzigen Spritzgießvorgang, wobei die Borsten am Bürstenkopf in einer Art Bündelanordnung gespritzt werden. Zu diesem Zweck weist das zweiteilige Spritzgießwerkzeug, dessen Formtrennebene in der Ebene des Bürstenkopfs liegt, im wesentlichen zylindrische Bohrungen auf, die von der die Borstenseite des Bürstenkopfs bildenden Formfläche ausgehen. In die Bohrungen greifen von der gegenüberliegenden Seite im wesentlichen zylindrische Formkerne ein, die mit ihrer einen Stirnseite einen Teil der Formfläche für die Borstenträgerseite des Kopfs bilden und - von dieser ausgehend - entlang Mantellinien verlaufende, rinnenartige Vertiefungen aufweisen. Diese rinnenartigen Vertiefungen verzünden sich von der stirnseitigen Formfläche zum anderen

Ende gleichmäßig konisch und enden in einer halbkugelförmigen Kalotte auf dem Mantel des Formkerns, auf dem die Vertiefungen gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Jede Vertiefung bildet zusammen mit der Wandung der Bohrung in dem  
5 einen Teil der Spritzgießform einen borstenformenden Kanal, der sich folglich von der Formkavität für den Bürstenkopf zum anderen Ende konisch verjüngt. Die Entlüftung der Kanäle erfolgt über deren gesamte Länge in der Trennfläche zwischen Formkern und Bohrung, also im wesentlichen borsten-  
10 parallel. Hierfür fordert die US 3,618,154 eine hohe Präzision der zusammenwirkenden Flächen. Auch hier kommt es an jeder Borste zwangsläufig zu zwei Formtrennnähten, die entlang Mantellinien der Borste verlaufen. Auch lassen sich keine Borsten mit kreisrundem Querschnitt herstellen, da  
15 die rinnenartige Vertiefung im Formkern einen wesentlich größeren Krümmungsradius als die Bohrung besitzt. Dadurch entsteht eine Querschnittsform mit Diskontinuitäten, an denen sich zugleich die Formtrennnähte ausbilden, die sich nachträglich nicht mehr entfernen lassen. Die Borste weist  
20 zudem in verschiedenen Richtungen quer zu ihrer Achse unterschiedliches Biegeverhalten auf. Auch ergeben sich keine vollen Bündel, sondern ist deren Zentrum frei, so daß sich die Borsten auch nicht gegeneinander abstützen können, wie dies bei herkömmlichen Bündeln der Fall ist. Das gravieren-  
25 de Problem des Entformens der einzelnen Borsten soll einerseits durch eine entsprechende Konizität der borstenformenden Rinnen gelöst werden. Dies gelingt offensichtlich nicht, weil die Formkerne zugleich noch als Auswerferstifte eingesetzt werden, indem sie beim Entformen über die kalottenförmigen Enden der rinnenartigen Vertiefungen auf die  
30 Borstenspitzen schiebend einwirken. Die Konizität soll bei Gebrauch der Zahnbürste für relativ flexible Borstenenden sorgen. Auch diese Druckschrift beschreibt keine über die übliche Spritzgießtechnik hinausgehenden Maßnahmen, die zu  
35 einer Verbesserung des Biegeverhaltens der spritzgegossenen



Borsten führen könnten, so daß auch hier die Polymermoleküle in der beim Spritzgießen üblichen energetisch günstigen, stabilitätsmäßig jedoch ungünstigen Knäuelform vorliegen (US 2001/ 0007161 A1).

5

Es ist ferner bei der Herstellung von Zahnbürsten bekannt (US 5,158,342) auf einen vorgespritzten Bürstenkörper, bestehend aus Griff und Bürstenkopf, in eine vorbereitete Vertiefung des Bürstenkopfs den Borstenbesatz nachträglich aufzuspritzen. Dies führt zu Borsten mit völlig unzulänglichem Biegeverhalten aufgrund der herkömmlichen Spritzgießtechnik mit Spritzdrucken von 30 bis 60 bar (3000 bis 6000 kPa).

15 Eine zweistufige Herstellung von Borstenbesatz und Borstenträger beschreibt auch die GB 2 151 971. In dieser Druckschrift ist insbesondere das Problem des Entformens der Borsten aus den borstenformenden Kanälen erkannt worden. Trotz einer das Entformen begünstigenden starken Konizität  
20 der Borsten wird zusätzlich ein extrem verzögerter und gesteuerter Zeitablauf für das Entformen vorgesehen, der die Leistung der Spritzgießanlage reduziert. Spritzgießtechnische Maßnahmen zur Erhöhung der Borstenstabilität sind nicht beschrieben.

25

Weit bessere Ergebnisse werden nach einer älteren, nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung des Erfinders erzielt (PCT/EP01/07439), bei dem ein Borstenträger mit Bohrungen versehen wird, die einen düsenartigen Querschnittsverlauf aufweisen. Die Polymerschmelze für die Borsten wird durch  
30 die düsenartigen Bohrungen in daran anschließende Formkanäle einer Spritzgießform gespritzt. Mit diesem Verfahren wird ein Halbfabrikat aus Borstenträger und Borsten oder auch bei entsprechender Formgebung des Borstenträgers  
35 eine fertige Bürste hergestellt, bei dem die Borsten

hinsichtlich ihres Biegeverhaltens ähnlich gute Werte wie extrudierte Borsten zeigen, die Formgebung der Borsten aber nicht den Zwängen unterliegt, die sich aus der Endlosfertigung von extrudierten Monofilen ergeben.

5

Es ist weiterhin bekannt (US 4,712,936), kleine Auftragspinsel, z.B. für dekorative Kosmetika, die in ein Behältnis eingetaucht sind und an der Verschlusskappe für dieses Behältnis befestigt sind, als einteiliges Spritzgußteil herzustellen, das aus der Kappe, einem an deren Innenseite zentrisch ansetzenden Schaft und an dessen Ende angeordneten Pinselborsten besteht. Die Formkavitäten für die Kappe, den zentrischen Schaft und die anschließenden borstenformenden Kanäle sind axial ausgerichtet in den zwei Teilen eines Spritzgießwerkzeugs ausgebildet, in deren Formtrennebene die Kappenöffnung liegt. Schaft und Borsten werden durch koaxial ineinander geschobene Formkerne erzeugt. Die Anspritzseite befindet sich an der Kappe. Die Polymer-  
schmelze muß folglich lange Strömungswege mit mehreren Querschnittsänderungen und großen Massebedarf überwinden, bevor sie in die dünnen Borstenkanäle gelangt. Die gesamte Entlüftung des Schaft- und Borstenbereichs erfolgt an den Enden der Borstenkanäle über einen zylindrischen Verschluss mit Rändelstruktur, die eine Art Filter mit hohem Strömungswiderstand bilden soll. Bei diesem Stand der Technik ist erkannt worden, daß die durch Spritzgießen erzeugbaren Borsten insbesondere für den Einsatz als Pinsel nicht geeignet sind. Sie werden deshalb nach dem Entformen außerhalb der Spritzgießform erneut erwärmt und anschließend  
verstreckt. Dabei geht es insbesondere um eine Querschnittsreduzierung, die zwangsläufig zu einer Vergrößerung des Abstandes zwischen den Borsten führt. Bei Auftragspinseln dieser Art sollen die Borsten aber in möglichst geringem Abstand angeordnet sein, um zwischen den Borsten eine

Kapillarwirkung zum Speichern und Zurückhalten des Auftragsmediums zu erzeugen.

Es ist ferner versucht worden (DE 21 55 888 C3), eine Bürste mit angeformten Borsten durch Spritzgießen derart herzustellen, daß das Spritzgießwerkzeug aus einem ersten Werkzeugteil für den Borstenträger und einem die offene Formkavität weitgehend abdeckenden zweiten Werkzeugteil besteht, in welchem ein kurzer Kanal ausgebildet ist, der sich an seinem gegenüberliegenden Ende erweitert und dort verschlossen ist. Beim Abspritzen dringt die Polymerschmelze aus der Formkavität des Trägers in den kurzen Kanal ein und fließt in die Erweiterung hinein, so daß sich ein kurzer Bolzen mit einem Kopf bildet. Beim Öffnen der Form wird der Kopf mitgenommen und der bolzenartige Borstenrohling gestreckt. Damit kann - ähnlich wie bei der Endloserstellung von Monofilamenten - eine gewisse Moleküllorientierung erfolgen, die stabilitätsfördernd wirkt.

Der Versuch, die Produktion der Borsten aus extrudierten Endlosmonofilamenten und deren Befestigung an gesondert gefertigten Bürstenkörpern zu Gunsten des Spritzgießens der kompletten Bürste mit den Borsten zu ersetzen, muß als gescheitert angesehen werden (US 2001/0007161 A1).

Dies gilt auch für den bekannten Vorschlag, nur die Bürste im Wege des Spritzgießens herzustellen (US 3,256, 545). Dieser nächstkommende Stand der Technik geht davon aus, daß extrudierte Borsten durch Nachbearbeitung der Borstenenden, wie auch durch Spritzgießen einstückiger Bürsten erhaltene Borsten zwar wegen der spritzgießtechnisch notwendigen Konizität Enden mit erhöhter Flexibilität aufweisen, dies aber auf Kosten der Abrieb- und Verschleißfestigkeit geht. Die zu den Enden hin abnehmende Verschleißfestigkeit soll bei dem vorgeschlagenen Verfahren dadurch behoben werden,

daß der Querschnitt der gespritzten Borste sich von dem die Anspritzseite bildenden befestigungsseitigen Ende (Borstens-  
wurzel) zum freien Ende hin vergrößert. Der Querschnitts-  
verlauf kann kontinuierlich oder diskontinuierlich sein mit  
5 der Folge, daß im Bereich der Arbeitsenden der Borsten eine  
größere Kunststoffmasse vorhanden ist als am befestigungs-  
seitigen Ende. Die ungenügenden Eigenschaften bekannter ko-  
nischer Borsten werden also durch Anhäufung einer größeren  
Kunststoffmasse im Bereich der Borstenenden ausgeglichen.  
10 Dabei wird jedoch verkannt, daß mit zunehmender Kunststoff-  
masse bzw. zunehmendem Querschnitt der Anteil der energie-  
tisch günstigen Knäuelstruktur zunimmt, die Borste also  
durch ihre Querschnittsvergrößerung überproportional an  
Biegeelastizität verliert. Bei diesem Spritzgießverfahren  
15 werden Spritzdrucke von 800 bis 1200 bar (ca.  $0,8 \cdot 10^5$  bis  
 $1,2 \cdot 10^5$  kPa) vorgeschlagen, die deshalb notwendig sind, um  
die Polymerschmelze durch die anspritzseitig zunächst enge-  
ren Kanäle bis in die erweiterten Kanäle formfüllend ein-  
bringen zu können. Trotz des relativ hohen Drucks werden  
20 bei den empfohlenen Borstendurchmessern zwischen 1,6 und  
2,2mm im Bereich des dünneren und zwischen 11 und 12mm im  
Bereich des dickeren Querschnitts unorientierte Molekül-  
strukturen angestrebt (Spalte 5, Zeilen 43 bis 48 und Spal-  
te , Zeilen 32 bis 42). Für die Befestigung der spritzge-  
25 gossenen Borsten an einem Borstenträger werden an der An-  
spritzseite der Borsten Tragstrukturen aus derselben Poly-  
merschmelze ausgebildet, die gegebenenfalls auch mehrere  
Borsten miteinander verbinden.

30 Es ist schließlich aus der Fachliteratur bekannt (Ehren-  
stein: Eigenverstärkung von Thermoplasten im Schmelze-  
Deformationsprozeß in DE-Zeitschrift "Die Angewandte Makro-  
molekulare Chemie" 175 (1990), Seite 187 bis 203), daß die  
theoretischen mechanischen Werte des Elastizitätsmoduls  
35  $[N/mm^2]$  und der Zugfestigkeit  $[N/mm^2]$  durch Extrusions- und

Spritzgießverfahren bei Polyamiden nur zu 3% bzw. 6% und bei Polyethylen zu 33% bzw. 5,5% erreicht werden, wobei man bei spritzgegossenen Bauteilen den spannungsfreien Zustand (Knäuelstruktur der Moleküle) bevorzugt.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Borsten im Wege des Spritzgießens herzustellen, deren Biegeverhalten und Wiederaufrichtvermögen extrudierte Borsten übertrifft, eine bestmögliche Ausschöpfung der theoretischen Werte des Elastizitätsmoduls und der Zugfestigkeit und die Herstellung von Borsten hoher Qualität in einem großen Längenbereich bei relativ kleinen Querschnitten ermöglicht, um Borstengeometrien und Borstenanordnungen in einfacher Weise und unter Anpassung an die Anforderungen des Endproduktes, wie Bürsten oder Pinsel herstellen zu können. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung vorzuschlagen.

20

Ausgehend von dem bekannten Spritzgießverfahren, bei dem die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit vorgegebener Länge und über diese Länge vorgegebenem Querschnittsverlauf unter Druck gespritzt und der Kanal während des Spritzgießvorgangs entlüftet wird, wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die Höhe des Spritzdrucks in Abhängigkeit von dem Querschnittsverlauf des borstenformenden Kanals so eingestellt wird, daß eine Scherströmung mit einer hohen Kerngeschwindigkeit im Zentrum der strömenden Polymerschmelze und großer Scherwirkung aufgrund der Wandreibung der Polymerschmelze unter ausgeprägter Längsorientierung der Polymermoleküle wenigstens im wandnahen Bereich der Polymerschmelze erzeugt und auf der Länge des Kanals aufrechterhalten wird, wobei zugleich der Kanal auf seiner Länge so entlüftet wird, daß die Aufrechterhaltung der Scherströmung unterstützt wird.

30

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß sich das Biegeverhalten eines Monofil in erster Linie durch die Erzeugung und Aufrechterhaltung einer Moleküllorientierung steigern läßt, die beim Spritzgießen von Borsten, Bürsten und Pinseln bisher nicht verwirklicht worden ist. Die Molekularstruktur in einer strömenden Polymerschmelze läßt sich merklich nur bei ausreichend engen Querschnitten und nur dadurch beeinflussen, daß der Schmelzeströmung ein Geschwindigkeitsprofil mit starker Scherwirkung aufgezwungen wird, um die an sich energetisch günstigste, spannungsfreie Knäuelstruktur zu deformieren und zu strecken. Es wird deshalb erfindungsgemäß der Spritzdruck so hoch gewählt, daß sich in den borstenformenden Kanälen ein steiles Strömungsprofil ausbildet, das sich durch eine hohe Kerngeschwindigkeit im Zentrum der Strömung und große Scherwirkung im Randbereich derselben aufgrund der Wandreibung der Polymerschmelze an der Kanalwandung auszeichnet, wobei die Scherkräfte aufgrund der Wandreibung umso größer sind, je höher die Differenzgeschwindigkeit benachbarter Strömungsschichten ist. Ein solches Strömungsprofil mit hoher Kerngeschwindigkeit gewährleistet ferner eine einwandfreie Formfüllung des borstenformenden Kanals auch bei engsten Querschnitten (kleiner Borstendurchmesser) und großer Länge des Kanals (Borstenlänge).

Das Geschwindigkeitsprofil läßt sich in Abhängigkeit von dem über die Länge des borstenformenden Kanals vorgegebenen Querschnittsverlauf durch einen entsprechend hohen, gegebenenfalls auch variablen Spritzdruck einstellen. Dadurch wird eine Längsorientierung der Polymermoleküle nahe der Kanalwandung und mit abnehmender Ausprägung innerhalb des gesamten Schmelzestroms erreicht, wobei die Höhe der Kerngeschwindigkeit ferner ein zu frühes Erstarren der Schmelze auch bei kleinen Querschnitten und großer Länge verhindert.

Ein hoher Druck allein reicht jedoch nicht aus, um einen engen Formkanal schnell zu füllen. Es wird deshalb erfindungsgemäß der Kanal auf seiner Länge so entlüftet, daß die Aufrechterhaltung der Scherströmung mit hoher Fließgeschwindigkeit bis in das Ende des Kanals unterstützt wird, so daß die angestrebte Längsorientierung der Moleküle bis in die Borstenspitze reicht.

Praktische Versuche haben ergeben, daß der Spritzdruck in Abhängigkeit vom Querschnittsverlauf des borstenformenden Kanals wenigstens 500 bar ( $0,5 \cdot 10^5$  kPa) betragen sollte. Für die hier in Rede stehenden Qualitätsborsten mit einem mittleren Borstendurchmesser von z.B. 0,3 (gemessen auf der halben Länge), also einem entsprechenden Querschnitt des borstenformenden Kanals und einer Länge von 10,5mm läßt sich das gewünschte Geschwindigkeitsprofil mit einem Spritzdruck von größer 500 ( $0,5 \cdot 10^5$  kPa) erzeugen. Der vorgenannte Spritzdruck läßt sich in der Regel zu etwa 2/3 als spezifischer Druck im borstenformenden Kanal umsetzen, so daß die Polymerschmelze in dem Kanal einen Druck  $> 300$  bar ( $0,3 \cdot 10^5$  kPa) aufweisen sollte.

Thermoplastische Kunststoffe bilden bei der Erstarrung unterhalb der Kristallschmelztemperatur Kristallite, die je nach Form und Ordnung den Elastizitätsmodul (E-Modul) und die Zugfestigkeit (Zerreifestigkeit) beeinflussen. Einen positiven Einflu im Sinne einer Versteifung durch Erhöhung des E-Moduls und eine Verfestigung im Sinne der Erhöhung der Zugfestigkeit lät sich durch Bildung von Nadelkristallen erreichen, die zunchst eine gestreckt kettige Kristallkeimbildung an parallel liegenden Moleklabschnitten voraussetzen. Diese Keimbildung lät sich gegenber einer isothermen Kristallisation durch Spannungsinduzierung, wie sie u.a. bei Flievorgngen gegeben ist, um ein Vielfaches steigern. Der erfindungsgem vorgesehene hohe Spritzdruck

und die dadurch erzielte hohe Fließgeschwindigkeit der Polymerschmelze im borstenformenden Kanal fördert somit nicht nur die molekulare Längsorientierung sondern auch die Kristallbildung, wobei der hohe Druck als weitere Spannungsinduzierung zugleich die Packungsdichte der Kristalle erhöht.  
5 Durch die teilweise Kristallisation der molekularorientierten Schmelze erhöht sich die Relaxationszeit, d.h. die Molekülorientierung bleibt länger aufrechterhalten.

10 Die zuvor beschriebenen Effekte werden in Fortführung der Erfindung noch dadurch unterstützt, daß der borstenformende Kanal gekühlt wird.

Je enger der Querschnitt und je größer die Länge des borstenformenden Kanals ist, würde man eher ein Warmhalten der Kanalwände erwägen, um die Viskosität der Polymerschmelze zu erhalten und eine vollständige Formfüllung zu erreichen. Diese Formfüllung ist jedoch bei Einstellung der erfindungsgemäßen Verfahrensparameter auch bei Kühlung des borstenformenden Kanals gewährleistet. Durch die Kühlung des  
20 Kanals und die damit verbundene Spannungsinduzierung wird die Kristallbildung zusätzlich gefördert und die Relaxationszeit erhöht. Die an der Kanalwandung entstehende stabilisierende Außenschicht der Borste ermöglicht eine Erhöhung des beim Spritzgießen üblichen Nachdrucks. Je höher der Nachdruck, umso stärker wird die Kristallkeimbildung im noch schmelzflüssigen Kern der Borste gefördert. Durch den Druck wird zugleich die Schmelztemperatur erhöht und somit bei gegebener Massetemperatur die Schmelze stärker unter-  
25 kühlt, wodurch weiterhin die Kristallwachstumsgeschwindigkeit positiv beeinflußt und die Relaxation der Moleküle erschwert wird.

Der hohe Spritzdruck und die hohe Fließgeschwindigkeit erfordern besondere oder zusätzliche Maßnahmen für eine  
35



schnelle und effektive Entlüftung, um eine vollständige Formfüllung zu gewährleisten und Kavitationen am Formkanal oder Lufteinschlüsse in der Schmelze zu vermeiden. Bei den Spritzgießverfahren nach dem Stand der Technik erfolgt die

5 Entlüftung des borstenformenden Kanals bei einer vollständig geschlossenen Kavität über das Ende des Kanals oder aber bei einer längsgeteilten Spritzgießform für den Kanal in zwei borstenparallelen Ebenen. Im erstgenannten Fall ist zur Ausbildung eines einwandfreien, vorzugsweise abgerundeten

10 Borstenendes eine starke Drosselung der Entlüftung notwendig, um den Übertritt von Polymerschmelze in die Entlüftungsquerschnitte zu vermeiden. Bei borstenparalleler Entlüftung liegt die Formtrennebene in Strömungsrichtung mit der Folge, daß die Polymerschmelze auch in engste Entlüftungsspalte eindringt und zur Bildung von Formtrennähten

15 entlang des Borstenmantels führt.

Erfindungsgemäß ist deshalb vorgesehen, daß der borstenformende Kanal quer zur Strömungsrichtung der Polymerschmelze

20 entlüftet wird, wobei die Entlüftung vorzugsweise in mehreren quer zur Strömungsrichtung der Polymerschmelze liegenden Ebenen erfolgt. Die Anzahl der Entlüftungsebenen wird umso größer gewählt, je länger der borstenformende Kanal ist, so daß bei einer vorgegebenen Kanallänge die Entlüftung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Schmelze-

25 front gleichsam gesteuert erfolgt. Da die Entlüftung in einer solchen Ebene über den gesamten Umfang des Borstenkanals erfolgen kann, steht eine entsprechend große Spaltlänge zur Verfügung, die bei mehreren Ebenen quer zur Strömungsrichtung größer sein kann als bei einer borstenparallelen Formtrennebene.

30

Die Entlüftungsebenen können über die Länge des borstenformenden Kanals abstandsgleich, je nach zu entlüftendem Volumen auch mit progressivem oder degressivem Abstand in

35

Strömungsrichtung der Polymerschmelze vorgesehen werden. Damit ist zugleich die Aufrechterhaltung eines ausreichend hohen Gegendrucks im Kanal möglich, um eine gleichmäßige Formfüllung zu erhalten.

5

Der borstenformende Kanal kann allein durch Verdrängen der Luft mittels des Strömungsdrucks der Polymerschmelze entlüftet werden, doch kann die Entlüftung auch durch einen äußeren Unterdruck unterstützt werden.

10

Das erfindungsgemäße Verfahren gibt die Möglichkeit, die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit einem von der Anspritzseite aus im wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt zu spritzen, so daß eine im wesentlichen zylindrische Borste erhalten wird, die mit der bisher bei Borsten und Bürsten angewandten Spritzgießtechnik nicht zu erzeugen war.

15

Es kann aber auch ein sich von der Anspritzseite im wesentlichen kontinuierlich verjüngender Querschnitt vorgesehen werden, so daß eine Borste mit vorzugsweise nur schwacher Konizität erhalten wird, die in vielen Anwendungsfällen erwünscht ist, um die Biegeelastizität von der Borstenwurzel zum Borstenende zu erhöhen. Eine solche Konizität fördert auch die Aufrechterhaltung oder gar Verstärkung eines steilen Geschwindigkeitsprofils mit hoher Kerngeschwindigkeit und über die Länge größer werdender Scherwirkung im Randbereich, so daß trotz erhöhten Strömungswiderstandes die Molekülorientierung und Kristallbildung zum Borstenende hin noch gefördert wird.

20

25

30

Durch das Spritzgießen lassen sich maßhaltige Borsten mit einer Toleranz von  $\pm 3\%$  im Querschnitt und in der Länge herstellen, während extrudierte Borsten bei den gleichen

konstruktiven Parametern Toleranzen von  $\pm 10\%$  aufweisen.  
Hinzu kommt bei extrudierten Borsten eine verfahrensbedingte Ovalisierung des zunächst kreisrunden Querschnitts, was bei den erfindungsgemäß hergestellten Borsten vermieden  
5 wird.

In der Spritzgießtechnik werden üblicherweise Entformungs-  
schrägen von einigen Grad ( $>1,00^\circ$ ) als notwendig erachtet,  
um das Spritzgußteil einwandfrei entformen zu können. Das  
10 Entformen muß in der Regel durch Auswerfer unterstützt werden. Beim Spritzgießen von Borsten nach dem eingangs geschilderten Stand der Technik muß die Formschräge wesentlich höher gewählt werden, um ein Abreißen der Borste beim Entformen zu verhindern (US 3 256 545). Nicht zuletzt aus  
15 diesem Grunde greift der Stand der Technik zu Spritzgießwerkzeugen mit borstenparalleler Formtrennebene unter Inkaufnahme der beschriebenen Nachteile. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine Reduzierung der Formschräge bis auf den Wert  $0^\circ$  bei gleichwohl ausreichender Formfüllung.  
20 Es lassen sich also schlanke Borsten großer Länge mit relativ geringer Konizität im Bereich von  $0,2$  bis  $0,5^\circ$  herstellen, wenn die positiven Eigenschaften einer konischen Borste mit einem progressiven Biegewinkel zum Borstenende hin erwünscht sind. Aufgrund der durch die Längsorientierung  
25 und verstärkten Kristallbildung und der hiermit einhergehenden Erhöhung der Zugfestigkeit (Zerreißfestigkeit) der Borste, insbesondere in dem für das Entformen bedeutsamen wandnahen Bereich, läßt sie sich auch gut entformen. Weitere Maßnahmen zur Erleichterung des Entformens sind im Zusammenhang mit der Vorrichtung beschrieben.  
30

In einer weiteren Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Polymerschmelze in einen sich zum borstenformenden Kanal düsenartig verengenden Einlaufbereich zur Erzeugung einer Dehnströmung gespritzt, um eine Borste mit  
35

einem verbreiterten Wurzelbereich mit sich gegebenenfalls kontinuierlich zur eigentlichen Borste verjüngender Kontur zu erhalten.

5 Durch eine solche Verengung wird eine Dehnströmung erzeugt, die in erheblichem Maße zur Molekülorientierung und aus strömungstechnischen Gründen zu einer entsprechenden Über-  
10 höhung des Strömungsprofils im Anschluß an die Verengung führt, was eine Anordnung der Verengung nahe der Anspritz-  
seite empfiehlt. Es können aber auch über die Länge des  
borstenformenden Kanals Verengungen vorgesehen werden, um  
gestufte Borsten zu erhalten, wobei auch hier die Verengun-  
gen positive Auswirkungen auf die Molekularstruktur und die  
Kristallbildung haben.

15 Der Querschnitt des borstenformenden Kanals nach einem gegebenenfalls vorgeschalteten Einlaufbereich wird vorzugs-  
weise mit einer größten Weite von  $\leq 3\text{mm}$  gewählt, so daß die  
spritzgegossene Borste einen entsprechenden Durchmesser mit  
20 einem gegebenenfalls breiteren Wurzelbereich aufweist. Bor-  
sten diesen Querschnitts mit einem breiteren Wurzelbereich  
lassen sich durch Extrudieren bzw. Spinnen nicht herstel-  
len. Der Begriff "größte Weite" bedeutet hierbei, daß die  
Borste auch einen von der Kreisform abweichenden, z.B. ova-  
25 len Querschnitt, aufweisen kann, wobei die größte Weite der  
Länge der größeren Achse des Ovals entspricht.

Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann ferner  
das Verhältnis der größten Weite zur Länge des Kanals von  
30  $\leq 1:5$  bis  $1:1000$ , vorzugsweise bis  $\leq 1:250$  gewählt werden.  
Es lassen sich z.B. Borsten herstellen, die bei einem maxi-  
malen Durchmesser von  $3\text{mm}$  im oder nahe dem Wurzelbereich  
eine Länge zwischen  $15\text{mm}$  und  $750\text{mm}$  aufweisen. Je kleiner  
die größte Weite ist, umso kürzer wird man die Länge wäh-  
35 len. Für hohe Anforderungen, beispielsweise bei Zahnbür-

sten, Auftragspinseln etc. empfehlen sich Durchmesser oberhalb des Wurzelbereichs von  $\leq 0,5\text{mm}$ , die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren Borstenlängen bis über 60mm zulassen.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich gleichermaßen vorteilhaft dahingehend modifizieren, daß die Polymerschmelze gleichzeitig in mehrere benachbart angeordnete borstenformende Kanäle unter Bildung einer entsprechenden Anzahl von Borsten gespritzt wird, so daß sich in einem Spritzgießvorgang ein Satz von Borsten herstellen läßt. Durch Minimierung des Abstandes der borstenformenden Kanäle lassen sich Borstenanordnungen in Form von Bündeln (pucks) durch leichtes Kompaktieren der entformten Borsten herstellen.

15

Die Anzahl und Anordnung der borstenformenden Kanäle kann auch so getroffen werden, daß mit einem Spritzvorgang der gesamte Borstenbesatz einer Bürste oder eines Pinsels erzeugt wird, wobei die Abstände zwischen den Borsten und ihre geometrische Zuordnung entsprechend der gewünschten Anordnung im Borstenbesatz variiert werden kann.

20

In einer weiteren Ausführung ist vorgesehen, daß die Polymerschmelze unter gleichzeitiger Bildung einer Verbindung zwischen wenigstens zwei Borsten in die benachbart angeordneten, borstenformenden Kanäle gespritzt wird, wobei die Verbindung sowohl für die weitere Handhabung der verbundenen Borsten, als auch als Hilfsmittel zur Verbindung mit einem Bürstenkörper, Pinselgriff oder dergleichen dienen kann. Stattdessen kann nach dem Spritzen der Borsten aus einem Polymer eine Polymerschmelze aus einem anderen Polymer nachgespritzt werden, um die Verbindung zwischen den Borsten herzustellen. Die Verbindung kann in Form von Stegen, mehrere Borsten verbindenden Gittern oder dergleichen ausgebildet werden. Bei Verwendung verschiedener Polymere

25

30

35

mit einem Fügefaktor  $\geq 20\%$  ist eine ausreichend sichere Verbindung gewährleistet.

Die Verbindung kann ferner so gestaltet werden, daß sie einen Borstenträger bildet, der zugleich den Bürstenkörper oder einen Teil desselben darstellen kann oder aber durch Aufspritzen mindestens einer anderen Polymerschmelze zu einem Bürstenkörper oder Pinselgriff vervollständigt werden kann. Dabei kann es sich um ein anderes thermoplastisches oder thermoelastisches Polymer handeln.

In einer weiteren Variante des Verfahrens können mehrere Borsten mit unterschiedlicher Länge gespritzt werden, so daß in Kombination mit dem sie verbindenden Borstenträger ein kompletter Borstenbesatz oder Teilbesatz für eine Bürste oder einen Pinsel herstellbar ist, bei der die Borstenenden auf unterschiedlicher Höhe einer ebenen oder nicht-ebenen Hüllflächen liegen, um mit der fertigen Bürste gekrümmte Konturen mit den Borstenenden optimal zu erfassen..

20

Ebenso können die mehreren Borsten mit unterschiedlichen Querschnitten gespritzt werden, um bei einer fertigen Bürste in vorgegebenen Bereichen unterschiedliche Wirkungen zu ermöglichen.

25

Gleichermaßen können die mehreren Borsten mit über deren Länge unterschiedlichem Querschnittsverlauf gespritzt werden. Schließlich können die mehreren Borsten auch in nicht-paralleler Lage zueinander gespritzt werden, um einen Borstenbesatz mit unterschiedlicher Borstenstellung zu erzeugen.

30

Gemäß einer anderen Ausführung des Verfahrens können Borsten gleicher Geometrie, aber unterschiedlicher Biegeelastizität (Härte) durch Spritzgießen verschiedener Polymer-

35

schmelzen in denselben Formkanälen erzeugt werden. Bei extrudierten Borsten für Bürsten mit unterschiedlichen Härtegraden (textures), z.B. für Zahnbürsten mit den Härtegraden weich, mittel, hart, konnte der gewünschte Härtegrad nur  
5 über den Durchmesser der Borste beeinflusst werden, d.h. es waren für Zahnbürsten gleicher Bauweise bis zu drei verschiedene Borstendurchmesser bereitzuhalten und zu verarbeiten. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können diese Härtegrade allein durch die Polymerwahl und gegebenenfalls  
10 eine Anpassung des Spritzdrucks bei gleichem Borstendurchmesser verwirklicht werden.

Die Borsten können weiterhin aus einem Polymer oder einer Polymermischung gespritzt werden, die im erstarrten Zustand  
15 reduzierte sekundäre Bindungskräfte aufweisen. Solche Borsten lassen sich nach der Herstellung, gegebenenfalls auch erst nach der Weiterverarbeitung zu Bürsten oder Pinseln durch mechanische Kräfte spalten und auf diese Weise flags bilden.

20 Schließlich können die Borsten aus einem Polymer mit bei Gebrauch wirksam werdenden Additiven gespritzt werden. Dabei kann es sich um Additive mit mechanischer, z.B. abrasiver Wirkung, oder beispielsweise bei Borsten für Zahnbürsten um Additive mit pflegender, therapeutischer oder remineralisierender Wirkung handeln. Additive dieser Art sind  
25 vielfältig bekannt.

Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Spritzgießen von Borsten aus thermoplastischen Polymeren, umfassend eine Einrichtung zur Erzeugung des Spritzdrucks und eine Spritzgießform, die wenigstens einen Zuführkanal für die Polymerschmelze und wenigstens eine Kavität in Gestalt  
30 eines Formkanals mit einer der Länge und dem Querschnittsverlauf der herzustellenden Borste entsprechenden Formkon-

35

tur aufweist, wobei dem Formkanal Entlüftungsmittel zum Abführen der beim Spritzgießen verdrängten Luft zugeordnet sind. Vorrichtungen dieses Aufbaus sind in dem eingangs beschriebenen Stand der Technik bekannt.

5

Erfindungsgemäß zeichnet sich eine solche Vorrichtung dadurch aus, daß die Einrichtung zur Erzeugung eines Spritzdrucks von vorzugsweise wenigstens 500 bar ( $0,5 \cdot 10^5$  kPa) ausgestattet ist und die Entlüftungsmittel über die Länge  
10 des Formkanals verteilt angeordnete Entlüftungsquerschnitte aufweisen, die im Zusammenwirken mit dem Spritzdruck zur Ausbildung einer Scherströmung mit hoher Kerngeschwindigkeit im Zentrum der Polymerschmelze und großer Scherwirkung an der Wandung des Formkanals ausgelegt sind.

15

Mit einer solchen Vorrichtung können Borsten durch Spritzgießen hergestellt werden, wie sie im Zusammenhang mit dem Verfahren bereits beschrieben sind. Gegenüber bekannten Spritzgießvorrichtungen zur Herstellung von Borsten bzw.  
20 von einstückigen Bürsten mit Borsten, ist die Vorrichtung gemäß der Erfindung so gestaltet, daß in dem die Borste formenden Kanal die angestrebte Strömungsdynamik erreicht wird.

25 Die Einrichtung zur Erzeugung des Spritzdrucks ist vorzugsweise so ausgelegt, daß Spritzdrücke zwischen 500 und 4000 bar ( $0,5 \cdot 10^5$  bis  $4 \cdot 10^5$  kPa) in Abhängigkeit von der Länge und dem Querschnittsverlauf des Formkanals einstellbar sind. Der Druck wird umso höher gewählt, je kleiner der  
30 Querschnitt der herzustellenden Borste und je größer deren Länge ist.

Die Einrichtung zur Erzeugung des Spritzdrucks und die Entlüftungsquerschnitte am Formkanal sind konstruktiv und  
35 steuerungstechnisch so ausgelegt, daß die Polymerschmelze



in dem Formkanal einen spezifischen Druck von wenigstens 300 bar ( $0,3 \cdot 10^5$  kPa) bis zu 1300 bar ( $1,3 \cdot 10^5$  kPa) hat. Diese Auslegung erfolgt in Anpassung an den Massestrom und die bis zum Formkanal zu überwindenden Strömungswiderstände.

Bei einem gegebenen, ausreichend hohen Spritzdruck an der Erzeugungseinrichtung ist vorzugsweise vorgesehen, daß der Spritzdruck in Abhängigkeit von der Länge und dem Querschnittsverlauf des Formkanals steuerbar ist, um mit einem Spritzgießaggregat Spritzgießformen verschiedener Geometrie abspritzen zu können.

Diesem Zweck kann die weitere Maßnahme dienen, daß die Entlüftungsmittel in Abhängigkeit von dem spezifischen Druck steuerbare Entlüftungsquerschnitte aufweisen.

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind vorteilhafterweise der Spritzgießform mit dem Formkanal Kühlmittel zugeordnet, wobei es sich um eine externe Kühlung nach jedem Spritzgießtakt bzw. nach dem Entformen handeln kann. Es können aber auch dem Formkanal in der Spritzgießform Kühlmittel zugeordnet sein, mit denen der Formkanal auf niedriger Temperatur gehalten wird.

In einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Spritzgießform aus mehreren quer zur Längserstreckung des Formkanals geschichteten Formplatten besteht, von denen jede einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist.

Im Gegensatz zum Stand der Technik mit mehr oder weniger blockförmigen Spritzgießformen sieht die Erfindung einen aus Formplatten geschichteten Aufbau vor. Dieser Aufbau ermöglicht es, in jeder Formplatte, die eine geringe Dicke

- aufweist, kleinste Bohrungsquerschnitte in hoher Präzision herzustellen. Diese wie aber auch jede andere Fertigungstechnik würde bei größeren Bohrungstiefen versagen. Dies ist nicht zuletzt der Grund dafür, daß man bisher auf
- 5 längsgeteilte Spritzgießformen bei der Herstellung von engen Querschnitten angewiesen war. Deren Nachteile sind im Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschrieben. Durch die erfindungsgemäße Auflösung der Spritzgießform in mehrere Platten lassen sich Formkanäle großer Länge mit hoher
- 10 und reproduzierbarer Präzision über die gesamte Länge verwirklichen. Die das Ende der Formkanäle aufweisenden Formplatten, die das Borstenende abformen, können aufgrund der geringen Dicke der Formplatten Kavitäten mit nur geringer Tiefe aufweisen, die ohne zusätzliche Entlüftungsmaßnahmen
- 15 das Borstenende konturenscharf und ohne jede Formtrennaht abbilden. Das in engen Formquerschnitten beobachtete Oxidieren des Polymers durch den sog. Dieseleffekt tritt bei der geringen Tiefe der Kavität nicht ein.
- 20 Der geschichtete Aufbau der Spritzgießform gibt ferner die Möglichkeit, die Entlüftungsmittel an den Formplatten, also in einer ihrer Anzahl entsprechenden Häufigkeit auszubilden. Vorzugsweise sind die Entlüftungsmittel zwischen den einander zugekehrten Auflageflächen der Formplatten ausgebildet, beispielsweise durch enge Spalte oder Kanäle. Auf-
- 25 grund der hohen Fließgeschwindigkeit der Polymerschmelze senkrecht zu solchen engen Spalten oder Kanälen ist trotz des hohen Drucks ein Eindringen der Schmelze in die Entlüftungsquerschnitte verhindert. Die Entlüftungsquerschnitte
- 30 können deshalb auch größer sein als bei einer zweischaligen Form, deren Formtrennebene in Fließrichtung der Schmelze liegt. Die Entlüftungsquerschnitte können mit einer maximalen Weite von nur wenigen  $\mu\text{m}$  bis zu  $300\mu\text{m}$  ausgebildet sein.

Vorzugsweise sind die Entlüftungsmittel ganz oder teilweise durch Oberflächenrauhigkeiten an den einander zugekehrten Flächen der Formplatten gebildet.

- 5 In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung weisen die Entlüftungsmittel Entlüftungsquerschnitte auf, die sich ausgehend von der Formkontur des Formkanals nach außen erweitern, so daß die Luft nach Passieren der engsten Stellen der Entlüftungsquerschnitte behinderungsfrei abströmen kann.

10

Die allein durch den spezifischen Druck im Formkanal erfolgende Verdrängung der Luft kann noch dadurch unterstützt werden, daß die Entlüftungsmittel mit einer externen Unterdruckquelle in Verbindung stehen.

15

Die Vorrichtung kann so ausgebildet sein, daß der Formkanal einen über seine Länge im wesentlichen gleichbleibenden oder einen sich zu seinem Ende im wesentlichen gleichförmig verjüngenden Querschnitt aufweist, um zylindrische oder

20

leicht konische Borste zu erhalten.

- Praktische Spritzversuche unter den angegebenen Verfahrensbedingungen haben gezeigt, daß sich der Formkanal bei linearer Achse mit einem Winkel  $< 1,0^\circ$  verjüngen kann, um eine ausreichende Formschräge für das Entformen einer schwach konischen Borste mit hervorragendem Biegeverhalten zu erhalten.

25

- Ferner kann der Formkanal einen sich zum Ende diskontinuierlich verjüngenden Querschnitt aufweisen, um speziell gestaltete Borstenenden in Anpassung an den Verwendungszweck der fertigen Borstenware zu erhalten.

30

Die größte Weite des Querschnitts des Formkanals beträgt vorzugsweise  $\leq 3\text{mm}$ . Damit werden die für Qualitätsbürsten und Pinsel gewünschten Borstenquerschnitte abgedeckt.

- 5 Den Formplatten mit dem Formkanal mit der vorgenannten größten Weite kann an ihrer dem Zuführkanal zugewandten Seite wenigstens eine anspritzseitige Formplatte mit einer sich zum Formkanal verjüngenden Erweiterung vorgeschaltet sein, um einerseits einen verstärkten Querschnitt an der  
10 Borstenwurzel und an der Borstenbasis zu erzeugen, andererseits aufgrund dieser Erweiterung im Einlaufbereich des Formkanals eine Dehnströmung zu erhalten, die die Ausbildung der gewünschten Strömungsdynamik unterstützt. Die Erweiterung kann sich trompetenartig zu dem Formkanal verengen, um einen übergangslosen Ansatz der Borste an dem die  
15 Borsten verbindenden Träger, Bürstenkörper oder dergleichen zu schaffen, was insbesondere für Hygienebürsten jeder Art von Bedeutung ist.
- 20 Das Verhältnis der größten Weite des Querschnitts des Formkanals zu dessen Länge beträgt vorzugsweise zwischen 1:5 und 1:250 kann aber auch bis :1000 reichen, wobei das Verhältnis näher dem höheren Wert liegt, je enger der Querschnitt des Formkanals ist bzw. umgekehrt umso näher dem  
25 kleineren Wert liegt, je größer der engste Querschnitt ist.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Anzahl und Dicke der Formplatten auf die Länge des Formkanals abgestimmt sind, wobei die Anzahl der Formplatten umgekehrt proportional dem Verhältnis von größter lichter Weite des Querschnitts zur Länge des Formkanals ist.  
30 Ferner kann die zu einer Spritzgießform gehörende Anzahl der Formplatten variabel sein, um mit derselben Form Borsten variierender Länge herstellen zu können.

Die Formplatten weisen vorzugsweise eine Dicke auf, die etwa das Drei- bis Fünzfach des mittleren Durchmessers des Formkanals beträgt. Für eine Borste mittleren Durchmessers von 0,3mm und einer Länge von 10,5mm weisen die Formplatten beispielsweise eine Dicke von 1,5mm bis 2,00mm auf. Der in der Formplatte vorhandene Längenabschnitt des Formkanals von 1,5mm bis 2,0mm läßt sich sehr präzise bohren.

- 10 Die Formplatten können einzeln oder in Gruppen senkrecht zu ihrer Plattenebene bewegbar sein. Hiermit wird insbesondere das Entformen der Borste in einer vom Stand der Technik abweichenden Weise möglich, indem beispielsweise die Formplatten beginnend mit der die Formkontur am Ende des Formkanals aufweisenden Formplatte und endend mit der dem Zuführkanal zugewandten Formplatte einzeln oder in Gruppen zeitlich nacheinander abrückbar sind.

- Die Formplatten werden unter dem verfahrensbedingt hohen Schließdruck der Spritzgießmaschine zuverlässig zusammengehalten und sind beim Spritzgießen trotz ihrer geringen Dicke keinen Verformungskräften ausgesetzt sind. Ferner werden die Entlüftungsquerschnitte durch den Schließdruck gehalten, benötigen insbesondere keine zusätzlichen Zuhalteeinrichtungen, wie dies bei längsbelüfteten Kanälen der Fall ist.

- Praktische Versuche haben ergeben, daß bei den vorgesehenen engen Querschnitten und Kanallängen ganz erhebliche Auszugskräfte erforderlich sind, um die Borsten zu entformen, sofern beispielsweise nur zwei Formplatten vorhanden sind. In der Regel reißt die Borste ab. Durch Steigerung der Plattenzahl und deren sukzessives Abrücken voneinander ist ein beschädigungsfreies Entformen der Borste möglich, insbesondere wenn die dem Zuführkanal zugewandte Formplatte

zuletzt abgerückt wird. Beim Entformen wirken die Lochränder jeder Formplatte ähnlich einer Ziehdüse, die allfällig vorhandene "Polymerhäute", die sich in der Formtrennebene bilden, ohne nachteilige Folgen für den Borstenmantel glatt  
5 verziehen. Die Borstenenden sind ohnehin einwandfrei abgeformt.

Es können ferner einzelne Formplatten parallel zu den benachbarten Formplatten verschiebbar sein, um nach dem  
10 Spritzgießvorgang die Borste quer zu beanspruchen und dadurch eine Optimierung der Molekularstruktur zu erzielen.

In weiterhin bevorzugter Ausführung weist die Spritzgießform Formkanäle mit unterschiedlicher Länge und/oder mit  
15 unterschiedlichem Querschnittsverlauf auf, um beispielsweise in einem Spritzgießtakt einen Borstenbesatz der gewünschten Geometrie und Konfiguration zu erhalten.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die Spritzgießform Formkanäle mit einer Mittelachse auf, die unter einem gegenüber der Bewegungsrichtung der Formplatten geneigten Winkel verläuft, wobei jede Formplatte einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist, dessen Länge so bemessen  
20 ist, daß trotz der Winkelabweichung ein Entformen durch sukzessives Abrücken der einzelnen Formplatten möglich ist.  
25

Die Aufteilung der Spritzgießform in eine Mehrzahl von quer zum Formkanal verlaufenden Formplatten gibt die Möglichkeit, den Formkanal in solche Längenabschnitte aufzuteilen,  
30 die auch dann, wenn die Borstenachse gegenüber der Bewegungsrichtung der Formplatten (Entformungsrichtung) geneigt ist, noch ein Entformen der einzelnen Längenabschnitte ermöglicht, ohne die Borste zu stark zu beanspruchen oder zu verformen. Auf diese Weise lassen sich in einer einzigen  
35 Spritzgießform Borstengruppen herstellen, bei denen die

Borsten parallel zueinander, aber winklig zu einem sie verbindenden Borstenträger angeordnet sind oder aber untereinander unterschiedliche Winkelstellungen aufweisen.

- 5    Gemäß einer weiteren Ausführung weist die Spritzgießform Formkanäle mit einer Mittelachse auf, die gegenüber der Bewegungsrichtung der Formplatten gekrümmt ist, wobei jede Formplatte einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist, der so bemessen ist, daß in Abhängigkeit von der Krümmung  
10    ein Entformen durch sukzessives Abheben der einzelnen Formplatten möglich ist.

- Auf diese Weise lassen sich beispielsweise gewellte Borsten herstellen, die sich gleichwohl einwandfrei entformen lassen.  
15    Auch können in einer einzigen Spritzgießform gleichzeitig gerade, gewellte und gekrümmte Borsten hergestellt werden.

- In einer weiteren Ausführungsform weist die Spritzgießform  
20    wenigstens eine Formplatte auf, die in ihrer Ebene gegenüber den benachbarten Formplatten verschiebbar ist und zusammen mit diesen nach dem Spritzgießen der Borsten eine auf dem entsprechenden Teil der Länge des Formkanals wirksame Klemmeinrichtung für sämtliche Borsten bildet.

- 25    Die Erfindung schafft damit die Möglichkeit, Teile der Spritzgießform als Halterung für die gespritzten Borsten einzusetzen, um sie in der Spritzgießform nur auf einem Teil ihrer Länge zu fixieren, beispielsweise um die enden-  
30    nahen Formplatten in Entformungsrichtung von den verbleibenden Formplatten abzurücken und die Borstenspritzlinge mitzunehmen, so daß die Borsten auf einer mittleren Teillänge, nämlich zwischen diesen Formplatten und den verbleibenden Formplatten freigestellt werden. Durch anschließen-  
35    des Verschieben der klemmenden Formplatten und Zurück-

bewegen der endennahen Formplatten in Richtung des Anspritzendes der Borsten überragen diese Enden die anspritzseitige Formplatte. Durch Umsetzen der Spritzgießform, gegebenenfalls unter weiterhin klemmender Wirkung der Halterung, kann die Spritzgießform mit einem anderen Spritzgießwerkzeug in Verbindung gebracht werden, das eine einem Borstenträger oder Bürstenkörper abformende Formkavität aufweist. In einem weiteren Spritzgießvorgang werden die überstehenden Enden mit einer weiteren, diese Formkavität ausfüllenden Polymerschmelze umspritzt.

Die Klemmeinrichtung kann ferner als Transporthalterung dienen, um die geklemmten Borsten nach dem Entformen aus den anderen Formplatten in eine andere Arbeitsstation zum Verbinden mit einem Bürstenkörper umzusetzen. Dies bietet sich auch dann an, wenn die Borsten bereits über eine Verbindung wie Stege, Gitter oder Borstenträger miteinander verbunden sind. Die klemmende Formplatte befindet sich dann nahe dem Übergang der Borsten zum Borstenträger und wird die Halterung in Entformungsrichtung unter gleichzeitigem Entformen der Verbindung abgerückt und anschließend umgesetzt und werden die als Halterung dienenden Formplatten durch einen gleichen Satz von Formplatten ersetzt, um wieder eine komplette Spritzgießform zu erhalten. Die Halterung kann als Wanderhalterung in einer Umlaufbahn geführt und nach dem vollständigen Entfernen der Borsten auch aus der Halterung wieder zur Ergänzung der Spritzgießform genutzt werden. Sofern die Verbindung nicht unmittelbar für die nächsten Konfektionierungsschritte, z.B. Stecken, Kleben, Schweißen, Umspritzen etc., benötigt wird, kann sie auch abgetrennt werden und können nur die Borsten in einer der bekannten Füge-techniken mit einem Borstenträger oder Bürstenkörper verbunden werden.



In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Spritzgießform aus wenigstens zwei Gruppen von Formplatten mit Klemmeinrichtung besteht, von denen die erste Gruppe einen Teil des Formkanals mit dessen Ende und die weiteren Gruppen den restlichen Teil des Formkanals umfassen, wobei die erste Gruppe von der zweiten Gruppe und die nachfolgenden jeweils voneinander zeitlich nacheinander abrückbar sind. Der Spritzgießvorgang wird dann in einer der Anzahl der Gruppen entsprechenden Anzahl von Spritzgießtakten aufgeteilt derart, daß in der geschlossenen Ausgangslage der Spritzgießform die Polymerschmelze in einem ersten Spritzgießtakt in den vollständigen Formkanal gespritzt wird, daraufhin die erste Gruppe von den weiteren unter Mitnahme des Spritzlings mittels der Klemmeinrichtung abrückbar ist, wobei der Abrückweg kleiner als die Länge des Spritzlings ist, anschließend in einem zweiten Spritzgießtakt weitere Polymerschmelze in den freigestellten Längenabschnitt des Formkanals der weiteren Gruppen gespritzt wird und die Schritte Spritzen/Abheben wiederholt werden, bis die vorletzte Gruppe von der letzten Gruppe abgerückt ist, um Borsten größerer Länge als die Länge des Formkanals zu erzeugen. Die Herstellung der Borste erfolgt also abschnittsweise und ermöglicht die Herstellung von Borsten größerer Längen.

Bei dieser Ausbildung der Vorrichtung kann auch in jedem Spritzgießtakt eine andere Polymerschmelze gespritzt werden, so daß eine über die Borstenlänge mehrkomponentige Borste erhalten werden kann, bei der die in jeder Stufe eingesetzten Polymere auf das Anforderungsprofil der Borste und ihrer Anbindung an den Borstenträger abgestimmt werden können. Auf diese Weise wird eine Mehrbereichsborste erhalten. Die Abrückbewegungen der einzelnen Gruppen können nach dem Spritzgießtakt in kurzem zeitlichem Abstand, bei dem

der Spritzling so weit abgekühlt ist, daß er bei der Ab-  
rückbewegung aus den verbleibenden Formplatten entformt  
wird, erfolgen. Die Verbindung zwischen den einzelnen Be-  
reichen erfolgt vorzugsweise stoffschlüssig, kann aber auch  
5 form- oder kraftschlüssig durch entsprechende Profilierung  
des Endes der zuletzt gespritzten Teillänge erfolgen.

Vorzugsweise ist die das Borstenende und die Formkontur am  
Ende des Formkanals aufweisende Formplatte gegen eine Form-  
10 platte mit anderer Formkontur zur Erzeugung von Borsten mit  
unterschiedlich geformten Enden auswechselbar. Diese Form-  
platte sollte nur flache Konturen enthalten, um das für den  
Gebrauchszweck maßgebliche Borstenende einwandfrei entfor-  
men zu können.

15 Auf diese Weise kann bei ansonsten gleichbleibender Geome-  
trie der Borsten deren Endenkontur variiert werden, bei-  
spielsweise spitze oder mehr oder minder gerundete Enden  
oder auch Borsten mit gegliedertem Ende (zwei Spitzen oder  
20 dergleichen) hergestellt werden. Auch kann diese Formplatte  
unterschiedlich tiefe Längenabschnitte des Formkanals auf-  
weisen, um bei einem Borstenbesatz eine konturierte Hüll-  
fläche für die Borstenenden zu bilden.

25 Vorzugsweise ist zwischen dem Zuführkanal und den Formkanä-  
len der Spritzgießform eine zwei oder mehr Formkanäle ver-  
bindende Formkavität zur Ausbildung einer Verbindung der  
Borsten untereinander angeordnet, die gegebenenfalls auch  
alle Borsten verbinden kann. Sie kann entweder als Hilfs-  
30 mittel für die weitere Handhabung des gesamten Borstenbe-  
satzes oder als Hilfsmittel für die Vervollständigung des  
Borstenbesatzes mit einem Bürstenkörper dienen.

Die Formkavität kann ferner zur Erzeugung eines Bürsten- oder Pinselkörpers oder eines Teils desselben ausgebildet sein.

- 5    Dabei kann insbesondere die Formkavität zur Erzeugung eines Bürsten- oder Pinselkörpers oder eines Teils desselben in einer Mehrkomponentenausführung aus unterschiedlichen Polymeren ausgebildet sein.
- 10   Nachstehend ist die Erfindung anhand von in der Zeichnung wiedergegebenen Schemata und Ausführungsbeispielen beschrieben. In der Zeichnung zeigen:
- 15   Fig.1        ein Schema des Geschwindigkeitsprofils in Formkanälen verschiedenen Durchmessers;
- Fig.2 bis 4 je eine schematische Ansicht einer Ausführungsform des Formkanals mit den jeweiligen Geschwindigkeitsprofilen;
- 20   Fig.5        eine schematische Ansicht einer in einem Formkanal gemäß Fig.2 spritzgegossenen Borste mit den für die Längsorientierung maßgeblichen Geschwindigkeitsprofilen;
- 25   Fig.6        eine schematische Ansicht einer Einschnürung eines Formkanals mit einer Dehnströmung;
- 30   Fig.7        eine schematische Ansicht einer konischen Borste im Maßstab 2:1 mit Vermaßung;
- Fig.8        eine schematische Ansicht einer konischen Borste im Maßstab 1:5 mit Vermaßung;

- Fig.9 eine vergleichende, schematische Darstellung der Geschwindigkeitsprofile in einer Extrusionsdüse und in einem Formkanal;
- 5 Fig.10 bis 13 je einen schematischen Längsschnitt eines Ausführungsbeispiels einer Spritzgießform in verschiedenen Betriebsphasen;
- 10 Fig.14 einen schematischen Längsschnitt eines weiteren Ausführungsbeispiels anhand der Spritzgießform;
- 15 Fig.15 ein vergrößertes Detail der Spritzgießform gemäß Fig.14 im Bereich eines außen liegenden Formkanals;
- 20 Fig.16 bis 20 je einen schematischen Längsschnitt eines abgewandelten Ausführungsbeispiels einer Spritzgießform in verschiedenen Betriebsphasen;
- 25 Fig.21 bis 23 je einen schematischen Längsschnitt eines weiteren Ausführungsbeispiels der Spritzgießform in verschiedenen Betriebsphasen;
- Fig.24 einen den Fig.21 bis 23 entsprechenden Längsschnitt der Spritzgießform mit einer diese ergänzenden Form;
- 30 Fig.25, 26 je einen Längsschnitt einer Spritzgießform in einer weiterhin abgewandelten Ausführung in zwei Betriebsphasen;

- Fig.27, 28 je einen Längsschnitt entsprechend den  
Fig.25, 26 mit einer konturierten Schubplatte;
- 5 Fig.29, 30 je einen Längsschnitt entsprechend Fig.25, 26  
mit einer anderen Form des Spritzlings;
- Fig.31 einen schematischen Längsschnitt einer  
Spritzgießform zur Herstellung von Borsten  
10 unterschiedlicher Längserstreckung;
- Fig.32 einen schematischen Schnitt einer Spritzgieß-  
form zur Herstellung von Borsten mit geglie-  
derten Borstenenden;
- 15 Fig.33 eine schematische Ansicht einer Borste in  
starker Vergrößerung;
- Fig.34 eine schematische Ansicht der Anordnung von  
20 zwei Borsten in starker Vergrößerung;
- Fig.35 eine schematische Ansicht einer weiteren Aus-  
führungsform der Borste in stark vergrößertem  
Maßstab;
- 25 Fig.36 eine Draufsicht auf das freie Ende der Borste  
gemäß Fig.35.
- Fig.1 zeigt schematisch das Strömungsprofil (Geschwindig-  
30 keitsprofil) in borstenformenden Kanälen verschiedenen  
Durchmessers. Die Wände der Kanäle sind mit gestrichelten  
senkrechten Linien angedeutet und die zugehörigen Durchmes-  
ser in [mm] unterhalb des Diagramms angegeben. Der kleinste  
borstenformende Kanal weist einen Durchmesser von 0,3mm,  
35 der größte einen Durchmesser von 6mm auf. Bei gleicher

- Strömungsgeschwindigkeit im Zentrum des Kanals, die nachfolgend als Kerngeschwindigkeit bezeichnet ist, bilden sich in Abhängigkeit vom Kanaldurchmesser (= Borstendurchmesser) die wiedergegebenen Strömungsprofile aus, die in einer gro-  
5 ben Annäherung als parabelförmig bezeichnet werden können. Bei gleichbleibendem Durchmesser des Formkanals über dessen Länge ändert das Strömungsprofil seine Form nicht oder allenfalls unwesentlich.
- 10 Bei schwach konischen Formkanälen, wie sie in Fig.2 bis 4 schematisch gezeigt sind, läßt sich die Kerngeschwindigkeit bei gleich hohem Druck noch steigern und aufgrund der Wandreibung im wandnahen Bereich eine starke Scherwirkung erzielen. Wird ein solcher Formkanal im Wege des Spritzgie-  
15 ßens mit Polymerschmelze beaufschlagt, ergibt sich im Wandbereich aufgrund der Scherwirkung eine ausgeprägte Längsorientierung der Moleküle, während in einer nicht spannungsinduzierten Schmelze die Moleküle ihre energetisch günstigste Knäuelstruktur aufweisen. Übertragen auf die in  
20 den Formkanal unter entsprechend hohem Druck gespritzte Polymerschmelze bedeutet dies eine Verstärkung der erzeugten Borste im wandnahen Bereich, die bei entsprechend hoher Kerngeschwindigkeit bis an das Borstenende reicht, während die Molekularorientierung zum Zentrum hin abnimmt. Die Mo-  
25 lekülorientierung aufgrund der Scherströmung mit starker Scherwirkung im wandnahen Bereich ist ferner überlagert von einer spannungsinduzierten Kristallbildung, wobei die Bildung von langen Nadelkristallen durch die starke Scherwirkung im Randbereich gefördert wird. Zudem wird durch den  
30 angewandten hohen Spritzdruck die Keimbildung und Kristall-dichte günstig beeinflusst. Bei einem spezifischen Spritzdruck im Formkanal  $> 300 \text{ bar}$  ( $0,3 \cdot 10^5 \text{ kPa}$ ), vorzugsweise  $> 1300 \text{ bar}$  ( $1,3 \cdot 10^5 \text{ kPa}$ ), lassen sich bei Vorsorge einer ausreichenden Entlüftung des Formkanals eine wesentliche

Steigerung des Elastizitätsmoduls und damit der Biegeelastizität, verbunden mit einer Erhöhung der Zerreifestigkeit (Zugfestigkeit) feststellen. Der genannte spezifische Druck setzt einen Spritzdruck von  $> 500 \text{ bar}$  ( $0,5 \cdot 10^5 \text{ kPa}$ ) an der druckerzeugenden Einrichtung voraus.

Eine in einem Formkanal gem Fig.2 hergestellte Borste gem Fig.5 weist einen relativ biegesteifen Wurzelbereich a und auf ihrer freien Lnge l eine zum Borstenende hin zunehmende Biegeelastizitt bei hoher Zugfestigkeit auf. Whrend der Wurzelbereich a vornehmlich zur Anbindung an oder Einbindung in einen Borstentrger oder Brstenkrper dient, weist die Borste auf ihrer freien Lnge l einen Schaftbereich (stem section), bestehend aus einer Schaftbasis b und dem eigentlichen Schaft c auf. Die Reduzierung des fr die Biegeauslenkung mageblichen Querschnitts in den Bereichen b und c wird durch Erhhung der Biegeelastizitt aufgrund der zuvor beschriebenen Effekte ausgeglichen. An dem Schaftbereich b, c schliet sich der eigentliche Wirkbereich d, d.h. der fr die Brstwirkung magebliche Bereich an, der zusammen mit dem Tipbereich t den die Flexibilitt der Borste bestimmenden Bereich bildet. Der Tipbereich und dessen Formgebung bestimmen die unmittelbare Oberflchenwirkung der Borste, die Eindringtiefe in Oberflchenunebenheiten etc. Abweichend von Fig.2 kann die Borste bei einer dem eigentlichen Formkanal vorgeschalteten Erweiterung, wie sie in Fig.3 und 4 gezeigt ist, einen mehr oder weniger ausgeprgten trompetenartigen Wurzelbereich aufweisen.

Die stabilisierenden Effekte knnen noch dadurch verbessert und insbesondere auch bei kurzer Borstenlnge erreicht werden, wenn an der Eintrittsseite der Polymerschmelze eine diskontinuierliche Einschnrung vor bergang in den eigentlichen borstenformenden Kanal vorgesehen wird, wie dies in Fig.6 gezeigt ist. An der Einschnrung bildet sich eine

Dehnströmung aus, die auf kurzer Strecke zur Bildung einer hohen Kerngeschwindigkeit mit großer Scherwirkung im wandnahen Bereich führt.

- 5 Mit den erfindungsgemäßen Betriebsparametern für den Spritzdruck und der dadurch erzielbaren hohen Kerngeschwindigkeit mit großer Scherwirkung durch Wandreibung lassen sich durch Spritzgießen dünne Borsten mit variabler Länge herstellen, wie dies bisher nicht einmal durch Extrudieren
- 10 von Endlosmonofilen möglich war, wobei sich eine schwache Konizität bei Borsten aus solchen Endlosmonofilen nur durch erheblichen verfahrenstechnischen Aufwand (Intervallabzug) verwirklichen läßt. In Fig.7 und 8 sind zwei Ausführungsbeispiele gezeigt. Fig.7 gibt im Maßstab 2:1 eine Borste
- 15 mit einem Durchmesser von 0,77mm im Wurzelbereich und 0,2mm am Borstenende wieder, die auf der halben Länge einen mittleren Durchmesser von 0,49mm aufweist. Bei einer äußerst schwachen Konizität mit einem Winkel von  $0,27^\circ$ , der der Formschräge des borstenformenden Kanals entspricht, lassen
- 20 sich Borsten mit einer Länge von 60mm oder mehr durch Spritzgießen herstellen, wie sie beispielsweise für hochwertige Pinsel oder dergleichen benötigt werden. Sie weisen einen mittleren Durchmesser auf halber Borstenlänge von ca. 0,5mm auf. Fig.8 zeigt im Maßstab 5:1 eine Borste mit einem
- 25 Durchmesser 0,35mm im Wurzelbereich und 0,25mm am Borstenende bei einer Borstenlänge von 10,5mm und gleichem Konuswinkel (Formschräge). Der mittlere Durchmesser beträgt 0,3mm. Borsten dieser Art eignen sich beispielsweise für Zahnbürsten. Aufgrund der schlanken Geometrie solcher Bor-
- 30 sten lassen sich diese sehr dicht anordnen, ohne daß - im Gegensatz zu herkömmlich spritzgegossenen Borsten - der Abstand im Bereich der Borstenenden zu groß wird.

Die technische und gebrauchstechnische Überlegenheit der

35 erfindungsgemäß hergestellten Borste gegenüber einer im



Extrusionsverfahren hergestellten Borste wird anhand der Fig.9 deutlich.

Beim Extrusionsspinnen eines Monofil für die Herstellung  
5 einer Borste mit einem mittleren Durchmesser von 0,3mm  
weist die Spinn Düse einen Austrittsdurchmesser von 0,9mm  
auf, wie in Fig.9 durch die äußeren senkrechten Linien an-  
gedeutet. Die Polymerschmelze hat innerhalb der Düse eine  
maximale Fließgeschwindigkeit (Kerngeschwindigkeit) von ty-  
10 pischerweise ca. 300mm/s. Sie wird von dem Extruderdruck  
und der Abzugsgeschwindigkeit des Monofil bestimmt. Das  
die Düse verlassende Monofil wird auf einer kurzen Strecke  
mittels der Abzugskräfte auf einen Durchmesser verstreckt,  
der zwischen 0,9 und 0,3mm liegt, und unmittelbar danach  
15 abgekühlt, um die Molekularstruktur zu fixieren. Beim an-  
schließenden Nachverstrecken erhält das Monofil den endgül-  
tigen Durchmesser von 0,3mm mit einer Durchmessertoleranz  
von ca.  $\pm 10\%$ . Das Geschwindigkeitsprofil ist in Fig.9 mit e  
(extrusion) bezeichnet.

20 Beim erfindungsgemäßen Spritzgießen weist der borstenfor-  
mende Kanal einen mittleren Durchmesser von 0,3mm auf. Er  
ist in Fig.9 mit den beiden inneren senkrechten Begren-  
zungslinien angedeutet. Bei einem Spritzdruck im Bereich  
25 von 2000 bar ( $2 \cdot 10^5$  kPa) ergibt sich in dem Kanal eine  
Kerngeschwindigkeit von ca. 1000mm/s. Das Geschwindigkeits-  
profil ist mit i (injection) bezeichnet. Für die Eigenver-  
stärkung des thermoplastischen Polymers ist die Scherwir-  
kung in der Strömung, insbesondere im wandnahen Bereich  
30 maßgeblich, die durch die Scherrate (Schermoment)  $\gamma$  be-  
stimmt ist. Die Scherrate  $\gamma$  über den Radius  $r$  des Fließka-  
nals errechnet sich aus der Ableitung des Geschwindigkeits-  
profils nach dem Radius  $r$

$$\gamma(r) = \left| \frac{dv(r)}{dr} \right| = \frac{2 v_{\max}}{R^2} \cdot r$$

5

Damit ist eine umgekehrte Proportionalität zum Quadrat des effektiven Durchmessers des Strömungskanals gegeben. Zur maximalen Fließgeschwindigkeit (Kerngeschwindigkeit) ist die Scherrate in der ersten Potenz proportional. Bei dem  
 10 oben gezeigten Beispiel ergeben sich somit für die gespritzte Borste Scherraten, die die in der angegebenen Extrusionsströmung um wenigstens das 10-fache übersteigen.

Die Scherraten sind in Fig.9 ohne Skalierung mit gestrichelten Linien für die Extrusion mit  $e_1$  und für das Spritzgießen mit  $i_1$  wiedergegeben. Sie weisen ihre Maxima jeweils an den Wänden der Düse bzw. des borstenformenden Kanals auf.

20 In den Fig.10 bis 13 ist in schematischer Wiedergabe eine Ausführungsform einer Spritzgießform, wie sie zum Spritzgießen von Borsten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren besonders geeignet ist, in verschiedenen Betriebsphasen wiedergegeben. Der Maßstab ist stark vergrößert, um Einzelheiten  
 25 besser zu verdeutlichen.

Die Spritzgießform 1 weist mehrere parallele Formkanäle 2 großer Länge auf, die über einen Zuführkanal 3 an eine Spritzgießeinrichtung angeschlossen sind. Die Spritzgießeinrichtung ist so ausgelegt, daß Spritzdrücke im Bereich  
 30 von 500 bar ( $0,5 \cdot 10^5$  kPa), vorzugsweise  $\geq 2000$  bar ( $2 \cdot 10^5$  kPa) erzeugt werden können. Die exakte Höhe des Spritzdrucks wird in Abhängigkeit von dem Querschnittsverlauf des Formkanals 2 über dessen Länge und in Abhängigkeit  
 35 von der Länge selbst so eingestellt, daß in dem Formkanal ein spezifischer Druck  $> 300$  bar ( $0,3 \cdot 10^5$  kPa) gegeben ist.

Die Spritzgießform besteht aus einer Vielzahl geschichteter Formplatten 4, die im wesentlichen gleiche Dicke aufweisen, sowie aus einer anspritzseitigen Formplatte 5 und einer die Borstenenden formenden Formplatte 6. Die Formplatten 4, 5 und 6 weisen je einen Längenabschnitt des Formkanals 2 auf, die vorzugsweise durch Bohrungen erzeugt sind.

Die anspritzseitige Formplatte 5 weist Erweiterungen 7 auf, die sich zum Formkanal 2 hin verengen, um beispielsweise eine Dehnströmung gemäß Fig.6 zu erzeugen und den Wurzelbereich a (Fig.5) der Borste zu formen. Die anschließenden Längenabschnitte des Formkanals in den Formplatten 4 weisen einen zylindrischen oder leicht konischen Querschnittsverlauf über ihre Länge auf, während die die Borstenenden bildende Formplatte 6 Sacklöcher 8, die beim gezeigten Ausführungsbeispiel kalottenförmig ausgebildet sind, aufweisen.

Beim Spritzgießen tritt die Polymerschmelze über den Zuführkanal 3 in die sich verengenden Erweiterungen 7 der Formplatte 5 ein und füllt aufgrund der hohen Kerngeschwindigkeit den gesamten Formkanal bis zu der die Enden formenden Platte 6. Im Zuführkanal 3 weist die Polymerschmelze noch eine weitgehend ungeordnete, knäuelartige Molekularstruktur auf, die in der anspritzseitigen Erweiterung 7 und dem anschließenden Formkanal 2 aufgrund der ausgeprägten Scherströmung in eine längsorientierte Molekularstruktur umgewandelt wird.

Die Formplatten 4, 5 und 6 sind senkrecht zur Plattenebene bewegbar, um die spritzgegossenen Borsten nach Erreichen einer ausreichenden Formstabilität zu entformen. Vorzugsweise ist das Spritzgießwerkzeug 1 so gekühlt, daß die Wandung der Formkanäle 2 relativ kalt bleibt, wodurch die Kristallbildung in der Polymerschmelze unterstützt wird.

Zum Entformen der Borsten wird zunächst die Formplatte 6 abgerückt (Fig.11). Dabei sind nur sehr geringe Haftkräfte zu überwinden, wodurch gewährleistet ist, daß die für den  
5 späteren Gebrauch einer Bürste oder eines Pinsels besonders wichtigen Borstenenden konturengleich erhalten bleiben. Danach werden die Formplatten 4 einzeln oder in Gruppen abgerückt (Fig.12), bis die Borsten 9 mit ihren Enden 10 auf dem größten Teil ihrer Länge entformt sind. Während dieser  
10 Entformungsschritte werden die Borsten mittels der anspritzseitigen Formplatte 5 zurückgehalten und abschließend auch diese Formplatte 5 abgerückt, so daß sämtliche Borsten 9 mit ihrem etwas verdickten Wurzelbereich 11 freigestellt sind (Fig.13). Die Polymerschmelze im anspritzseitigen Zuführkanal bildet zugleich eine Verbindung 12 für sämtliche  
15 Borsten 9 und kann der gesamte Spritzling entnommen und zu einer Bürste, einem Pinsel oder dergleichen komplettiert werden, wobei die Verbindung in den Aufbau integriert wird oder nur als Hilfsmittel zum Handhaben der Borsten dient  
20 und vor dem Verbinden der Borsten mit einem Bürstenkörper oder dergleichen abgetrennt wird.

Während des Spritzgießens ist für eine die gewünschte hohe Kerngeschwindigkeit ermöglichende optimale Entlüftung der  
25 Formkanäle zu sorgen. Fig.14 zeigt hierfür ein Ausführungsbeispiel. Die Entlüftung erfolgt über enge Spalte 13 zwischen den Formplatten 4, 5 und 6, so daß über die gesamte Länge der Formkanäle 2 die Luft entsprechend dem Fortschreiten der Schmelzefront abgeführt wird. Statt enger  
30 Spalte 13 können auch die einander zugekehrten Flächen der Formplatten 4, 5 und 6 aufgerauht werden, so daß sich in der Summe ausreichend große Entlüftungsquerschnitte ergeben. Um die abströmende Luft schnell entweichen zu lassen, weisen die Entlüftungsquerschnitte nach außen Erweiterungen  
35 gen 14 auf.

Die Formkanäle 2 können sich über ihre gesamte Länge mit einer Formschräge  $< 1,0^\circ$  verjüngen, wobei die Verjüngung weniger eine Frage des Entformens, als eine Frage der gewünschten Borstenform und ihres Biegeverhaltens ist. Der Querschnittsverlauf der Formkanäle 2 kann aber auch von einer kontinuierlichen Konizität abweichen, wie dies im Zusammenhang mit der vorgesehenen Entlüftung in Fig.15 in vergrößertem Maßstab gezeigt ist. In der in der Zeichnung oberen Formplatte 4 ist ein zylindrischer Längenabschnitt 15 und in der unten wiedergegebenen Formplatte 4 ein zylindrischer Längenabschnitt 16 des Formkanals 2 gezeigt. Zwischen den beiden Formplatten 4 verengt sich der Querschnitt vom Längenabschnitt 15 auf den Längenabschnitt 16 des Formkanals 2 um wenige  $\mu\text{m}$ , so daß eine an dieser Stelle eine schwache Stufe entsteht. An dieser Stelle erfolgt auch die Entlüftung über den Spalt 13 zwischen den beiden Formplatten, die in einer Erweiterung 14 auslaufen. Beim Entformen treten diese unmerklichen Stufen optisch nicht in Erscheinung, führen aber auf der gesamten Länge der Borste zu einer leichten Konizität. Die Längenabschnitte 15, 16 in den einzelnen Formplatten 4 lassen sich auf diese Weise durch einfaches Bohren erzeugen. Stattdessen können die Längenabschnitte in den einzelnen Formplatten auch gleiche Durchmesser aufweisen, so daß eine zylindrische Borste erhalten wird. Bei ausgeprägteren Durchmessersprüngen kann auch eine gestufte Borste erzeugt werden.

Eine konische Ausbildung der Borste hat spritzgießtechnisch bzw. entformungstechnisch den Vorteil, daß der kleinste Querschnitt am Borstenende schneller abkühlt als die anschließenden Bereiche der Borste bis zum Wurzelbereich. Die schrittweise Entformung vom Borstenende zur Borstenwurzel folgt also dem Temperaturgradienten in der Borste.

Die Dicke der Formplatten 4 beträgt einige Millimeter. Sie kann etwa dem Drei- bis Fünfzehnfachen des Durchmessers des Formkanals 2 entsprechen, so daß ein außerordentlich präzises Verbohren der Längenabschnitte in den einzelnen Formplatten möglich ist. Da sie unter dem Schließdruck der Spritzgießmaschine in Anlage aneinander gehalten werden, bleiben selbst diese dünnen Formplatten trotz des hohen Spritzdrucks maß- und formhaltig. Aufgrund der geringen Dicke ist auch eine gute Wärmeableitung gewährleistet, da die Formplatten untereinander durch die Entlüftungsspalte gleichsam isoliert sind. Sie lassen sich aus dem gleichen Grund auch problemlos kühlen, beispielsweise durch externe Kühlmittel, die bei geschlossener Form insbesondere aber auch in der Zeit zwischen dem Öffnen und erneuten Schließen besonders wirksam werden können. Aufgrund der Freistellung der Formplatten und ihrer geringen Dicke findet ein wirksames Kühlen schon allein durch die Umgebungsluft statt. Stattdessen können die Kühlmittel aber auch in die Formplatten oder zwischen diesen integriert sein. Schließlich gibt die geringe Beanspruchung unter dem Spritzdruck die Möglichkeit, die Formplatten aus gut wärmeleitfähigen Werkstoffen mit geringeren Festigkeitswerten als Stahl oder dergleichen auszubilden.

25

Die Wirkungen einer effektiven Kühlung auf die Molekularstruktur der Borsten ist bereits erläutert worden.

Fig.16 zeigt wiederum eine Spritzgießform 1 in schematischer Darstellung, die aus geschichteten Formplatten 4 besteht, wobei die anspritzseitige Formplatte keine erweiterten Querschnitte aufweist. Abweichend von den zuvor beschriebenen Ausführungsformen sind die Formplatten 4 in zwei Gruppen 17, 18 unterteilt (siehe Fig.17), wobei jede Gruppe wenigstens eine quer verschiebbare Formplatte

aufweist, wie dies in Fig.17 bis 20 mit den Doppelpfeilen 19, 20 angedeutet ist.

Diese quer verschiebbaren Formplatten wirken zusammen mit  
5 den benachbarten Formplatten als eine Art Klemmeinrichtung  
für die Spritzlinge 21, die bei diesem Ausführungsbeispiel  
nur einen Bereich (Längenabschnitt) der endgültigen Borste  
bilden. Der Spritzling 21 wird aus einem thermoplastischen  
Polymer mit einem auf diesen Längenabschnitt der fertigen  
10 Borste abgestimmten Eigenschaftsprofil gespritzt. Nach dem  
Spritztakt wird wenigstens eine verschiebbare Platte in der  
Gruppe 18 der Formplatten 4 (Fig.17) in Klemmlage gebracht  
und werden die Spritzlinge 21 bei Abrücken der Gruppe 18  
mitgenommen und dabei aus den Formplatten 4 der anspritz-  
15 seitigen Gruppe 17 teilweise entformt, so daß in den Form-  
platten 4 der Gruppe 17 ein vorgegebener Längenabschnitt 22  
der Formkanäle freigestellt wird. Am Ende des Spritz-  
lings 21 können gegebenenfalls Profilierungen angeformt  
sein, wie sie in der Zeichnung angedeutet sind. Nach dem  
20 Abrücken der Formplatten 4 der Gruppe 18 wird die ver-  
schiebbare Formplatte in der Gruppe 17 in Klemmposition ge-  
bracht und werden daraufhin die freigestellten Längenab-  
schnitte 22 mit einer Polymerschmelze gefüllt, die aus ei-  
nem anderen Polymer oder einem Polymer mit anderen Additi-  
25 ven besteht. Die sich dabei bildenden Längenabschnitte 23  
der Borste verbinden sich mit den Spritzlingen 21 durch  
Stoff- und/oder Formschluß. Anschließend wird die ver-  
schiebbare Formplatte in der Gruppe 17 in ihre Ausgangslage  
zurückgeführt und werden die Spritzlinge 21 mit den ange-  
30 formten Längenabschnitten 23 bei geschlossener Klemmein-  
richtung in der Gruppe 18 wiederum aus den Formkanälen der  
Gruppe 17 teilweise herausgezogen, so daß in den Formkanä-  
len Längenabschnitte 24 freigestellt werden. In einem wei-  
teren Spritzgießtakt werden die Längenabschnitte 24 mit ei-  
35 ner weiteren Polymerschmelze mit gegebenenfalls nochmals

differenzierten Eigenschaften gefüllt, so daß schließlich Mehrbereichsborsten 27 erhalten werden, die aus drei Bereichen (Abschnitte 21, 23 und 25) bestehen, die über die Länge der Borsten unterschiedliche Festigkeitswerte und/oder  
5 unterschiedliche Gebrauchseigenschaften aufweisen. Dabei kann insbesondere der das Borstenende einschließende Bereich 21 auch als Verbrauchsanzeige für den Abnutzungsgrad der Borste dienen. Das endgültige Entformen der Borsten erfolgt in der zuvor beschriebenen Weise.

10

In den Fig.21 bis 24 ist wiederum eine Spritzgießform 1 (Fig.21) gezeigt, die aus zwei Gruppen 17, 18 von Formplatten 4 besteht, die jeweils mindestens eine quer verschiebbare Formplatte zur Bildung einer Klemmeinrichtung aufweisen.  
15 Im Gegensatz zur zuvor beschriebenen Ausführung weist die anspritzseitige Formplatte 5 wiederum Erweiterungen auf, die sich zum Formkanal hin verjüngen. Die die Borstenenden abformende Formplatte 6 weist unterschiedlich tiefe Sacklöcher 28, 29 und 30 mit kalottenförmigem Lochgrund  
20 auf, so daß eine Mehrzahl von Borsten unterschiedlicher Länge hergestellt werden kann, deren Enden auf einer gekrümmten Hüllfläche liegen.

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig.21 bis 24 werden Borsten mit zwei unterschiedlichen Bereichen 31, 32 nacheinander gespritzt, wobei der Bereich 31 eine erweiterte Borstenwurzel 33 aufweist. Die auf diese Weise gespritzten Mehrbereichsborsten 34 (Fig.22) werden anschließend an ihren Enden entformt, indem die die Borstenenden bildende  
30 Formplatte 6 und - gegebenenfalls zeitverzögert - die Formplatten 4 der Gruppe 18 abgerückt werden (Fig.22). Danach wird wenigstens eine quer verschiebbare Formplatte in der Gruppe 18 in Klemmlage gebracht und die gesamte Gruppe 18, gegebenenfalls zusammen mit der endständigen Formplatte 6,  
35 in entgegengesetzter Richtung verfahren, so daß die



Borsten 34 mit einem Teil ihres Bereichs 31 mit dem Wurzelbereich 33 die anspritzseitige Formplatte 5 überragen. Anschließend wird die Spritzgießform 1 (Fig.23) mit einer weiteren Spritzgießform 35 mit einer Formkavität 36 in Verbindung gebracht, in die eine Polymerschmelze gespritzt wird, mit der die Wurzelbereiche 23 und die in die Kavität 36 hineinragenden Längenabschnitte der Bereiche 31 umspritzt werden. Die Formkavität 36 kann so ausgebildet sein, daß sie einen Zwischenträger für die Borsten oder einen vollständigen Bürstenkörper bildet, in den die Borstenden auszugsfest und spaltlos eingebettet sind.

In Abwandlung dieser Ausführungsform können die Formkanäle 2 der Spritzgießform 1 gemäß Fig.21 auch vollständig mit einer einzigen Polymerschmelze gefüllt werden und können deren Wurzelbereiche mit dem anschließenden Längenabschnitt in der in Fig.22 und 23 gezeigten Weise freigestellt werden, um gemäß Fig.24 mit einer trägerformenden Polymerschmelze umspritzt zu werden.

20

In weiterer Abwandlung können die gemäß Fig.21 bis 23 gespritzten und an ihren befestigungsseitigen Enden freigestellten Borsten durch Abrücken der die Enden abbildenden Formplatte 6 und der überwiegenden Anzahl der folgenden Formplatten 4 vollständig entformt werden, während sie von einigen wenigen, nämlich minimal drei Formplatten, z.B. der anspritzseitigen Formplatte 5 und den beiden folgenden Formplatten, von denen eine quer verschiebbar zur Bildung einer Klemmeinrichtung ist, gehalten werden. Diese als Transporthalterung dienenden Formplatten können dann zusammen mit den Borsten in eine andere Spritzgießstation verbracht werden, in der sie mit der Spritzgießform 35 in Verbindung gebracht werden, während gleichzeitig ein neuer Satz von Formplatten mit anspritzseitiger Formplatte 5 herangebracht wird, um die Spritzgießform 1 zu vervollständigen.

gen. Diese Transporthalterung kann nicht nur zum Verbringen der Borsten in die zweite Spritzgießstation, sondern auch zum Weitertransport in andere Bearbeitungsstationen dienen.

5 Fig.25 und 26 zeigen einen Teil einer Spritzgießform 1 mit Formplatten 4 und 5 nach dem Herstellen der Borsten und Abrücken wenigstens der (nicht gezeigten) endständigen Formplatte 6. Statt dieser wird vor die freigestellten Enden der Borsten 38 eine ebene Schubplatte 39 eingefahren, mit-  
10 tels der die Borsten 38 in den Formkanälen der verbleibenden Formplatten verschoben werden, bis sie mit ihrem Wurzelbereich 37 und gegebenenfalls einem daran anschließenden Längenabschnitt die anspritzseitige Formplatte 5 überragen bzw. in die Formkavität 36 der weiteren Spritzgießform 35  
15 hineinragen und mit einer einen Borstenträger oder einen Bürstenkörper bildenden Polymerschmelze umspritzt werden.

Fig.27 und 28 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem nach Herstellung der Borsten 38 in der mit Bezug auf Fig.25  
20 und 26 beschriebenen Weise statt der ebenen Schubplatte 39 eine Schubplatte 40 vor die freigestellten Borstenenden eingefahren wird, die mit unterschiedlich hohennockenartigen Vorsprüngen 41 und 42 versehen ist. Nach Heranfahren der Schubplatte 40 an die Formplatten 4 werden die Borsten  
25 auf den Schubweg unterschiedlich tief in den Formkanälen verschoben, so daß sie mit ihrem Wurzelbereich 37 unterschiedlich weit in die Formkavität 36 der Spritzgießform 35 hineinragen und nach Umspritzen und Abrücken der Schubplatte 40 sowie der Formplatten 4 und 5 die Borstenenden auf  
30 einer gekrümmten Hüllfläche liegen.

Fig.29 und 30 zeigt ein Ausführungsbeispiel, das sich von dem der Fig.25 und 26 nur dadurch unterscheidet, daß die Borsten 38 im Bereich der anspritzseitigen Formplatte 5  
35 über eine Verbindung 43 in Form von Stegen, Gittern oder

dergleichen miteinander verbunden sind und nach dem Verschieben mittels der Schubplatte 39 mit der Verbindung 43 und den anschließenden Längenabschnitten der Borsten 38 in die Kavität 36 der Spritzgießform 35 hineinragen.

5

Eine kleinere Gruppe von Formplatten 4, vorzugsweise unter Einschluß der einspritzseitigen Formplatte 5, und mit wenigstens einer als Klemmeinrichtung wirkenden, quer verschiebbaren Formplatte 4 kann auch als Transporthalterung  
10 für das Umsetzen der Borsten in weitere Spritzgießstationen, Bearbeitungsstationen oder dergleichen dienen.

Der schichtweise Aufbau der Spritzgießform aus einer Vielzahl von Formplatten und das dadurch mögliche abschnitts-  
15 weise Entformen sowie die durch die erfindungsgemäßen Verfahrensparameter des Spritzdrucks und der Strömungsgeschwindigkeit im Formkanal erzielte Steigerung des Elastizitätsmoduls und der Zugfestigkeit erlauben auch die Herstellung von Borsten, deren Mittelachse nicht in der Entformungsrichtung liegt. Beispiele hierfür sind in den  
20 Fig.31 und 32 gezeigt. Fig.31 zeigt einen Teil einer Spritzgießform mit geneigten Formkanälen 44, 45, die bei dem Ausführungsbeispiel gegeneinander geneigt sind. Zusätzlich oder stattdessen kann die Spritzgießform 1 wellenförmig gekrümmte Formkanäle 46 oder mehrfach abgewinkelte  
25 Formkanäle 47 aufweisen, so daß entsprechend geformte Borsten erhalten werden, die über eine Verbindung 48 im Verbund gespritzt werden können. Beim Entformen werden die Formplatten 4 und 6, beginnend mit letzterer abgerückt und  
30 die Borsten abschnittsweise entformt, wobei sie aufgrund ihrer hohen Biegeelastizität und der geringen Entformungslänge keine Deformationen erleiden.

Die Borsten können nach Abtrennen der Verbindung einzeln  
35 oder in Gruppen oder aber zusammen mit der Verbindung 48

durch Umspritzen derselben oder durch andere thermische oder mechanische Verbindungsverfahren bekannter Art zu einer Bürste konfektioniert werden.

- 5 Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig.32 weist die Spritzgießform 1 wiederum geschichtete Formplatten 4 und zwei endständige Formplatten 49, 50 auf, die zur Ausbildung stärker gegliederter Borstenenden dienen. Die spritzgegossenen Borsten 51 weisen jeweils fingerartige Borstenenden 52 auf, die sich aufgrund der dünnen Formplatten und  
10 der erhöhten Stabilität der Borsten problemlos entformen lassen.

- Die die Borstenenden ausbildenden Formplatten 6 oder 49, 50  
15 können insbesondere bei stärker gegliederten Borstenenden gegebenenfalls aus einem Sintermetall bestehen, das auch in diesem Bereich für eine zusätzliche Entlüftung sorgt, um Lufteinschlüsse wirksam zu vermeiden. Selbstverständlich können auch die Formplatten 4 aus solchen Sintermetallen  
20 bestehen, um die Entlüftung der Formkanäle zu unterstützen. Mikrorauigkeiten, wie sie beispielsweise bei Sintermetallen vorhanden sind oder auch durch Oberflächenbehandlung der Formkanäle erzeugt werden können, führen an der Oberfläche der fertigen Borste zu entsprechenden Rauigkeiten  
25 im Mikrobereich, die bei Gebrauch der Borste zu einem feuchtigkeitsabweisenden "Lotus"-Effekt führen.

- Fig.33 zeigt eine einzelne Borste 53, wie sie insbesondere für Hygienebürsten, z.B. Zahnbürsten, Reinigungsbürsten im  
30 medizinischen und Krankenhausbereich oder als Reinigungs- oder Auftragsbürsten in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden können. Durch geeignete Einstellung von Spritzdruck und Fließgeschwindigkeit (Kerngeschwindigkeit) im borstenformenden Kanal kann das Biegeverhalten der Borste mit einem mittleren Durchmesser von 0,3 bis 3mm über  
35

deren Länge optimal dem jeweiligen Gebrauchszweck angepaßt werden. Sie kann sich ferner im Wurzelbereich 54 trompetenartig erweitern, um einen relativ biegesteifen Ansatz zu erhalten, der gleichzeitig einen gut ausgerundeten Übergang zu der mit 55 angedeuteten Oberfläche des Bürstenkörpers bildet. Dieser gesamte spaltlose Bereich, wie auch die Schaftbasis und der eigentliche Schaft der Borste 53 und das in diesem Fall ebenmäßig verrundete Borstenende 56 lassen sich in der Spritzgießtechnik glattwandig oder mit Mikrorauigkeiten in einer solchen Weise herstellen, daß sich Rauigkeiten und Schmutz nicht festsetzen können. Aufgrund dieser Eigenschaften lassen sich Bürsten mit Borsten dieser Art auch nach der Benutzung problemlos reinigen und/oder desinfizieren, weil keine Taschen, Spalte oder dergleichen vorhanden sind. Borsten mit dieser Form und den auf die Verwendung abgestellten Eigenschaften lassen sich mit den bisher bekannten Extrusions- und Spritzgießverfahren nicht herstellen.

Fig.34 zeigt zwei benachbarte Borsten 57, die an ihrem trompetenartig ausgerundeten Wurzelbereich 58 über eine mit 59 angedeutete Verbindung zusammengefaßt sind. Die Borsten 57 mit der Verbindung 59 lassen sich durch das erfindungsgemäße Verfahren in einem geringen Abstand voneinander anordnen, der zudem auf den jeweiligen Anwendungszweck optimal abgestimmt werden kann, insbesondere können die Borsten 57 sehr eng gestellt sein, ohne daß Feuchtigkeit, Schmutz oder Bakterien sich irgendwo festsetzen oder nach dem Ausspülen zurückbleiben können.

Fig.35 zeigt eine Ansicht und Fig.36 eine Draufsicht auf eine nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Borste 60, die wiederum am Wurzelbereich 61 in die Borstenträgerfläche 62 trompetenartig übergeht und einen Schaft 63 mit relativ großer Biegesteifigkeit und einen Wirkbe-

reich 64 in profilierter Form aufweist. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist der Wirkbereich 64 einen kreuzförmigen Querschnitt auf, der über weiche Übergänge 65 in den Schaftbereich übergeht. Der Wirkbereich 64 bildet mit seinem kreuzförmigen Querschnitt Bürstkanten, die bei starkem Andruck der Bürste und unter Abbiegen des Wirkbereichs wirksam werden. Bei geringerem Andruck tritt diese Wirkung am verrundeten Borstenende 66 mit dem auch dort vorhandenen Kreuzprofil ein. Ferner kann das Borstenende 66 in Ecken, Spalte und Riefen zum Reinigen derselben eindringen. Gleiche Effekte lassen sich auch mit anderen polygonalen Querschnittsformen erreichen.

15

20

### Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Borste aus thermoplastischen Polymeren im Wege des Spritzgießens, indem die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit  
5 vorgegebener Länge und über diese Länge vorgegebenem Querschnittsverlauf unter Druck gespritzt und der Kanal während des Spritzgießvorgangs entlüftet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhe des Spritzdrucks in Abhängigkeit von dem Querschnittsverlauf des borstenformen-  
10 den Kanals so eingestellt wird, daß eine Scherströmung mit einer hohen Kerngeschwindigkeit im Zentrum der strömenden Polymerschmelze und großer Scherwirkung aufgrund der Wandreibung der Polymerschmelze unter ausgeprägter Längsorientierung der Polymermoleküle wenig-  
15 stens im wandnahen Bereich der Polymerschmelze erzeugt und auf der Länge des Kanals aufrechterhalten wird, und daß zugleich der Kanal auf seiner Länge so entlüftet wird, daß die Aufrechterhaltung der Scherströmung unterstützt wird.  
20

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  
der auf die Polymerschmelze wirkende Spritzdruck in Ab-  
hängigkeit vom Querschnittsverlauf des borstenformenden  
Kanals auf vorzugsweise wenigstens 500 bar ( $0,5 \cdot 10^5$   
5 kPa) eingestellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-  
net, daß der Spritzdruck auf 2000 bis 5000 bar  
( $2 \cdot 10^5$  kPa bis  $5 \cdot 10^5$  kPa) eingestellt wird.  
10
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß der Spritzdruck so eingestellt wird,  
daß die Polymerschmelze in dem borstenformenden Kanal  
einen spezifischen Druck größer 300 bar ( $0,3 \cdot 10^5$  kPa)  
15 hat.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß bei gegebenem Querschnittsverlauf und  
Länge des borstenformenden Kanals der Spritzdruck so  
20 eingestellt wird, daß die Kristallkeimbildung zwischen  
benachbarten längsorientierten Molekülabschnitten un-  
terstützt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß der borstenformende Kanal gekühlt  
25 wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß der borstenformende Kanal quer zur  
30 Strömungsrichtung der Polymerschmelze entlüftet wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß  
der borstenformende Kanal in mehreren quer zur Strö-  
mungsrichtung der Polymerschmelze liegenden Ebenen



entlüftet wird.

- 5 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der borstenformende Kanal auf seiner Länge über etwa abstandsgleich angeordnete Ebenen entlüftet wird.
- 10 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der borstenformende Kanal durch Verdrängen der Luft mittels des Strömungsdrucks der Polymerschmelze entlüftet wird.
- 15 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Kanal mit Unterstützung eines äußeren Unterdrucks entlüftet wird.
- 20 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit einem von der Anspritzseite aus im wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt gespritzt wird.
- 25 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze in einen borstenformenden Kanal mit sich von der Anspritzseite im wesentlichen kontinuierlich verjüngenden Querschnitt gespritzt wird.
- 30 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze in eine sich zum borstenformenden Kanal düsenartig verengenden Einlaufbereich zur Erzeugung einer Dehnströmung gespritzt wird.
- 35 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze in einen

borstenformenden Kanal gespritzt wird, dessen Querschnittsverlauf wenigstens eine Diskontinuität in Form einer Verjüngung in Strömungsrichtung der Polymerschmelze aufweist.

5

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt des borstenformenden Kanals mit einer größten Weite von  $\leq 3\text{mm}$  gewählt wird.

10

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der größten Weite zur Länge des Kanals  $\leq 1:5$  gewählt wird.

15

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der größten Weite zur Länge des Kanals  $\leq 1:10$  gewählt wird.

20

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der größten Weite zur Länge des Kanals  $\leq 1:250$  gewählt wird.

25

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze gleichzeitig in mehrere benachbart angeordnete borstenformende Kanäle unter Bildung einer entsprechenden Anzahl von Borsten gespritzt wird.

30

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze unter gleichzeitiger Bildung einer Verbindung zwischen wenigstens zwei Borsten in die benachbart angeordneten, borstenformenden Kanäle gespritzt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Spritzen der Borsten eine Polymerschmelze aus einem anderen Polymer unter Bildung einer Verbindung zwischen wenigstens zwei Borsten nachgespritzt wird.
- 5
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze unter Bildung wenigstens eines zwei oder mehr Borsten verbindenden Borstenträgers gespritzt wird.
- 10
24. Verfahren nach Anspruch 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerschmelze unter Bildung eines die Borsten verbindenden und einen Bürstenkörper bildenden Borstenträgers gespritzt wird.
- 15
25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß auf den Borstenträger wenigstens eine weitere Polymerschmelze aus einem anderen Polymer aufgespritzt wird.
- 20
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Borsten mit unterschiedlicher Länge gespritzt werden.
- 25
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Borsten mit unterschiedlichen Querschnitten gespritzt werden.
- 30
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Borsten mit über ihre Länge unterschiedlichem Querschnittsverlauf gespritzt werden.
29. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Borsten in paralleler

Ausrichtung zueinander gespritzt werden.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil der Borsten in  
5 nicht-paralleler Lage gespritzt werden.
31. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß Borsten gleicher Geometrie, aber unterschiedlicher Biegeelastizität (Härte) durch  
10 Spritzgießen verschiedener Polymerschmelzen in denselben Formkanälen erzeugt werden.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Borsten aus einem Polymer oder  
15 einer Polymermischung gespritzt werden, die im erstarrten Zustand reduzierte sekundäre Bindungskräfte aufweisen.
33. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Borsten aus einem Polymer mit  
20 bei Gebrauch wirksam werdenden Additiven gespritzt werden.
34. Vorrichtung zum Spritzgießen von Borsten aus thermoplastischen Polymeren, umfassend eine Einrichtung zur Erzeugung des Spritzdrucks und eine Spritzgießform, die  
25 wenigstens einen Zuführkanal für die Polymerschmelze und wenigstens eine Kavität in Gestalt eines Formkanals mit einer der Länge und dem Querschnittsverlauf der herzustellenden Borste entsprechenden Formkontur aufweist, wobei dem Formkanal Entlüftungsmittel zum Abführen der beim Spritzgießen verdrängten Luft zugeordnet  
30 sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung zur Erzeugung eines Spritzdrucks von wenigstens 500 bar  
35 ( $0,5 \cdot 10^5$  kPa) ausgelegt ist und die Entlüftungsmittel

über die Länge des Formkanals verteilt angeordnete Ent-  
lüftungsquerschnitte aufweisen, die im Zusammenwirken  
mit dem Spritzdruck zur Ausbildung einer Scherströmung  
mit hoher Kerngeschwindigkeit im Zentrum der Polymer-  
schmelze und großer Scherwirkung an der Wandung des  
5 Formkanals ausgelegt sind.

35. Vorrichtung nach Anspruch 343, dadurch gekennzeichnet,  
daß die Einrichtung zur Erzeugung des Spritzdrucks so  
10 ausgelegt ist, daß Spritzdrücke zwischen 2000 und  
5000 bar ( $2 \cdot 10^5$  bis  $5 \cdot 10^5$  kPa) in Abhängigkeit von der  
Länge und dem Querschnittsverlauf des Formkanals ein-  
stellbar sind.

15 36. Vorrichtung nach Anspruch 34 oder 35, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß die Einrichtung zur Erzeugung des Spritz-  
drucks und die Entlüftungsquerschnitte am Formkanal so  
ausgelegt sind, daß die Polymerschmelze in dem Formka-  
nal einen spezifischen Druck von wenigstens 300 bar  
20 ( $0,3 \cdot 10^5$  kPa) aufweist.

37. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 36, dadurch  
gekennzeichnet, daß der Spritzdruck in Abhängigkeit von  
der Länge und dem Querschnittsverlauf des Formkanals  
25 steuerbar ist.

38. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 37, dadurch  
gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel in Abhängig-  
keit von dem spezifischen Druck steuerbare Entlüftungs-  
30 querschnitte aufweisen.

39. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 38, dadurch  
gekennzeichnet, daß der Spritzgießform mit dem Formka-  
nal Kühlmittel zugeordnet sind.

40. Vorrichtung nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß dem Formkanal in der Spritzgießform Kühlmittel zugeordnet sind.
- 5 41. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform aus mehreren quer zur Längserstreckung des Formkanals geschichteten Formplatten besteht, von denen jede einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist.
- 10 42. Vorrichtung nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel an den Formplatten ausgebildet sind.
- 15 43. Vorrichtung nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel zwischen den einander zugekehrten Auflageflächen der Formplatten ausgebildet sind.
- 20 44. Vorrichtung nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel durch Spalte zwischen den einander zugekehrten Flächen der Formplatten gebildet sind.
- 25 45. Vorrichtung nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel durch Oberflächenrauigkeiten an den Flächen der Formplatten gebildet sind.
- 30 46. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 45, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel an der Formkontur des Formkanals Entlüftungsquerschnitte mit einer Weite von 5µm bis 300µm aufweisen.
- 35 47. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 46, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel Entlüftungs-

querschnitte aufweisen, die sich ausgehend von der Formkontur des Formkanals nach außen erweitern.

- 5 48. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daß die Entlüftungsmittel mit einer externen Unterdruckquelle in Verbindung stehen.
- 10 49. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß der Formkanal einen über seine Länge im wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt aufweist.
- 15 50. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß der Formkanal einen sich zu seinem Ende im wesentlichen gleichförmig verjüngenden Querschnitt aufweist.
- 20 51. Vorrichtung nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Formkanal bei linearer Achse mit einem Winkel kleiner 1,0 Grad (Formschräge) verjüngt.
- 25 52. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß der Formkanal einen sich zum Ende diskontinuierlich verjüngenden Querschnitt aufweist.
53. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 52, dadurch gekennzeichnet, daß die größte Weite des Querschnitts des Formkanals  $\leq 3\text{mm}$  beträgt.
- 30 54. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 53, dadurch gekennzeichnet, daß den Formplatten mit dem Formkanal an ihrer dem Zuführkanal zugewandten Seite wenigstens eine anspritzseitige Formplatte mit einer sich zum Formkanal verengenden Erweiterung vorgeschaltet ist.

55. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 54, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der größten Weite des Querschnitts des Formkanals zu dessen Länge zwischen 1:5 und 1:1000 beträgt.
- 5
56. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 55, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl und die Dicke der Formplatten auf die Länge des Formkanals abgestimmt ist.
- 10
57. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 56, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Formplatten umgekehrt proportional dem Verhältnis von größter lichter Weite des Querschnitts zur Länge des Formkanals ist.
- 15
58. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 58, dadurch gekennzeichnet, daß die Formplatten eine Dicke aufweisen, die etwa das Drei- bis Fünzfache des mittleren Durchmessers des Formkanals beträgt.
- 20
59. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 58, dadurch gekennzeichnet, daß die Formplatten einzeln oder in Gruppen senkrecht zur Plattenebene bewegbar sind.
- 25
60. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 59, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens einige Formplatten parallel zu den benachbarten Formplatten verschiebbar sind.
- 30
61. Vorrichtung nach Anspruch 59 oder 60, dadurch gekennzeichnet, daß zum Entformen der Borsten die Formplatten einzeln oder in Gruppen zeitlich nacheinander abrückbar sind.
- 35
62. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 59 bis 61, dadurch gekennzeichnet, daß beim Entformen die dem Zuführkanal



zugewandte Formplatte zuletzt abrückbar ist.

- 5 63. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 62, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform Formkanäle mit unterschiedlicher Länge und/oder mit unterschiedlichem Querschnittsverlauf aufweist.
- 10 64. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 63, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform in einer Standardbauform zur Herstellung von Borsten einer bestimmten Länge eine darauf abgestimmte Anzahl von Formplatten aufweist und zur Variation der Borstenlänge eine darauf abgestimmte Anzahl von Formplatten ausbaubar oder einbaubar ist.
- 15 65. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 64, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform Formkanäle mit einer Mittelachse aufweist, die unter einem gegenüber der Bewegungsrichtung der Formplatten geneigten Winkel verläuft und daß jede Formplatte einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist, der so bemessen ist, daß trotz der Winkelabweichung ein Entformen durch sukzessives Abrücken der einzelnen Formplatten möglich ist.
- 20 66. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 65, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform Formkanäle mit einer Mittelachse aufweist, die gegenüber der Bewegungsrichtung der Formplatten gekrümmt ist und daß jede Formplatte einen Längenabschnitt des Formkanals aufweist, der so bemessen ist, daß in Abhängigkeit von der Krümmung ein Entformen durch sukzessives Abheben der einzelnen Formplatten möglich ist.
- 30 67. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 66, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform wenigstens eine
- 35

Formplatte aufweist, die in ihrer Ebene gegenüber den benachbarten Formplatten verschiebbar ist und zusammen mit diesen nach dem Spritzgießen der Borsten eine auf dem entsprechenden Teil der Länge des Formkanals wirk-  
5 same Klemmeinrichtung für sämtliche Borsten bildet.

68. Vorrichtung nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, daß die die Klemmeinrichtung bildenden Formplatten in und entgegen der Entformungsrichtung bewegbar sind.  
10

69. Vorrichtung nach Anspruch 67 oder 68, dadurch gekennzeichnet, daß die die Klemmeinrichtung bildenden Formplatten zusammen mit den geklemmten Borsten nach dem Entformen aus der Spritzgießform entnehmbar sind und  
15 als Handhabe zur Ortsverlagerung der Borsten dienen.

70. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 67 bis 69, dadurch gekennzeichnet, daß die die Klemmeinrichtung bildenden Formplatten nach der Entnahme durch einen Satz gleicher  
20 Formplatten zur erneuten Vervollständigung der Spritzgießform für einen weiteren Spritzgießtakt austauschbar sind.

71. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 70, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzgießform aus wenigstens  
25 zwei Gruppen von Formplatten mit je einer Klemmeinrichtung besteht, von denen die erste Gruppe einen Teil des Formkanals mit dessen Ende und die weiteren Gruppen den restlichen Teil des Formkanals umfassen, daß die erste  
30 Gruppe von der zweiten Gruppe und diese von den weiteren Gruppen zeitlich nacheinander abrückbar sind, und daß der Spritzgießvorgang in einer der Anzahl der Gruppen entsprechenden Anzahl von Spritzgießtakten aufgeteilt ist derart, daß in der geschlossenen Ausgangslage  
35 der Spritzgießform die Polymerschmelze in einem ersten

Spritzgießtakt in den vollständigen Formkanal gespritzt wird, daraufhin die erste Gruppe von den weiteren unter Mitnahme des Spritzlings mittels der Klemmeinrichtung abrückbar ist, wobei der Abrückweg kleiner als die Länge des Spritzlings ist, anschließend in einem zweiten Spritzgießtakt weitere Polymerschmelze in den freigestellten Längenabschnitt des Formkanals der weiteren Gruppen gespritzt wird und die Schritte Spritzen/Ab-  
5 rücken wiederholt werden, bis die vorletzte Gruppe von der letzten Gruppe abgerückt ist, um Borsten größerer Länge als die Länge des Formkanals aus gegebenenfalls verschiedenen Polymeren zu erzeugen.

72. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 71, dadurch  
15 gekennzeichnet, daß wenigstens die die Formkontur am Ende des Formkanals aufweisende Formplatte gegen eine Formplatte mit anderer Formkontur zur Erzeugung von Borsten mit unterschiedlich geformten Enden auswechselbar ist.

20 73. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 72, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens die die Formkontur am Ende des Formkanals aufweisende Formplatte gegen eine Formplatte mit unterschiedlichen Längenabschnitten der  
25 Formkanäle auswechselbar sind.

74. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 73, dadurch  
30 gekennzeichnet, daß zwischen dem Zuführkanal und den Formkanälen der Spritzgießform eine zwei oder mehr Formkanäle verbindende Formkavität zur Ausbildung einer Verbindung der Borsten untereinander angeordnet ist.

75. Vorrichtung nach Anspruch 74, dadurch gekennzeichnet, daß die Formkavität zur Erzeugung eines alle Borsten

verbindenden Borstenträgers ausgebildet ist.

76. Vorrichtung nach Anspruch 74 oder 75, dadurch gekennzeichnet, daß die Formkavität zur Erzeugung eines Bürsten- oder Pinselkörpers oder eines Teils desselben ausgebildet ist.

77. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 74 bis 76, dadurch gekennzeichnet, daß die Formkavität zur Erzeugung eines Bürsten- oder Pinselkörpers oder eines Teils desselben in einer Mehrkomponentenausführung aus unterschiedlichen Polymeren ausgebildet ist.




Fig.1





Fig.6




Fig.7




Fig.8







Fig.9



5/14



6/14



7/14




Fig. 14









Fig. 15

8/14



9/14

Fig.21




Fig.22




Fig.23






Fig.24



10/14



11/14




Fig.31




Fig.32

12/14




Fig.33






Fig.34

14/14

